



PROEXIL MATE

Grupo: Produtos para Fachadas - Renova

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico-estirenado com silicone.

PROPRIEDADES

- * Especialmente indicado para superfícies com cal.
- * Excelente aderência.
- * Com conservante antibolor.
- * Boa impermeabilidade à água W2.
- * Boa respirabilidade ao vapor de água V2.
- * Alta resistência à alcalinidade.
- * Boa resistência às intempéries.
- * Fácil aplicação, não salpica.
- * Boa cobertura e bom rendimento.
- * Garantia de até 5 anos.

APLICAÇÕES

Adequada para o revestimento de superfícies de alvenaria em exteriores. Especial para fachadas de cal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo	Copolímero acrílico-estirenado.
Pigmentos	Dióxido de titânio e cargas minerais selecionadas
Dissolvente	Água.
Brilho	Mate.
Cor	Branco, tons pastel em pedidos superiores a 200 l.
COV	< 35 g/l
Teor de sólidos	70% em peso. 49% em volume.
Densidade	1,7 kg/l aproximadamente
Viscosidade	115 – 125 K.U. a 20 °C.
Secagem a 23 °C e 50% H.R.	Ao toque: 1 hora, em função da grossura da camada aplicada.
Repintura	4 horas.
Rendimento teórico	8-10 m ² /l, aproximadamente.
Espessura de película	50-75 micras secos, aproximadamente. O rendimento prático varia em função do tipo e do estado da superfície e da absorção do suporte, bem como do modo de aplicação e do grau de diluição.

MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	Entre 5 °C e 35 °C
Humidade relativa máxima	85%
Utensílios de Aplicação	Trincha ou rolo.
Dissolvente	Água.
Diluição	Somente se dilui 10% a primeira demão.
Limpeza de utensílios	Água.
SISTEMA DE APLICAÇÃO	
Preparação prévia	Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização. As superfícies devem ser consistentes e estar limpas de pó, gorduras, eflorescências etc.
Superfícies novas	Aplicar a primeira camada diluída a 10% com água.
Superfícies antigas desgastadas ou pulverulentas	Escovar para eliminar as partes soltas e imprimir com Procolite Fundo Penetrante.
Superfícies pintadas com cal	Escovar para eliminar as partes soltas. Aplicar a primeira camada diluída a 10% com água.
Acabamento	Aplicar Proexil Liso sem diluir.
OBSERVAÇÕES	Somente se podem fazer cores pastel, utilizando um máximo de 5% de Corante de Base Aquosa ou Tinta Natura

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança	Consultar etiquetagem da embalagem. Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.
Tempo de armazenagem	24 meses, em embalagem original sem abrir.



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática. Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado. Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo. O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário. A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.

