



SIDERAL MATE MIX



Grupo: Tintas Plásticas

DESCRIPÇÃO

Tinta plástica de excelente aplicação.

PROPRIEDADES

- *Boa opacidade
- *Excelente lavabilidade
- *Classificação de Reação ao fogo B-s1, d0
- * Fácil de aplicar
- * Secagem rápida
- * Sem cheiro

APLICAÇÕES

Adequada para interiores. Indicada para qualquer tipo de materiais de alvenaria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veículo fixo

Copolímero vinílico ou acrílico-estirenado em função da base.

Pigmentos

Dióxido de titânio, dependendo da base.

Dissolvente

Água.

Brilho

≤ 4 a 85 °C (Mate)

Cor

De acordo com o catálogo de cores Procolor Mix 55/05.

COV

< 29 g/l (Limite UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010)).

Teor de sólidos

37 - 42% em volume / 55 - 61% em peso (em função da base).

Densidade

1,32 - 1,58 kg/l (em função da base).

Viscosidade

115 ± 4 U.K. a 20 °C

Secagem a 23 °C e 50% H.R.

30 minutos.

Repintura

3 horas.

Rendimento teórico

8 - 10 m²/l, em função do suporte e modo de aplicação

CERTIFICAÇÕES E RELATÓRIOS DE ENSAIO

**Resistência à fricção
húmida:**

Classe 2 (Norma UNE EN 13300)

Opacidade:

Classe 3 (Norma UNE EN 13300)

Classificação reação ao fogo

B-s1, d0 (Norma EN 13501-1:2007)



MODO DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação	Entre 5 °C e 35 °C.	
Humidade relativa máxima	85% Não é recomendável aplicar a temperaturas do suporte elevadas.	
Utensílios de Aplicação	<u>Trincha/rolo</u>	<u>Pistola Airless</u>
	Dissolvente Água	Água
	Diluição 5-10%	0-5%
Limpeza de utensílios	Água.	

Homogeneizar perfeitamente o produto antes da sua utilização. É conveniente agitar o produto várias vezes durante a sua utilização.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Preparação prévia

As superfícies a pintar devem estar secas e limpas de pó, eflorescências, óxido, gorduras, ceras etc. e estar adequadamente imprimadas.

Superfícies novas

- Alvenaria: Aplicar uma primeira demão diluída a 10-15%. A segunda demão aplicar-se-á sem diluir ou diluindo, no máximo, 5%.
- Madeira: Imprimir com AcriTec Multiprimer ou Selante Universal.
- Gesso: Imprimir com Selante Universal
- Gesso “morto” ou Pulverulento: Fixar com Procolite Fundo Penetrante ou AcriTec Multiprimer.

Superfícies pintadas

Caso a tinta se encontre em boas condições, limpar o pó e aplicar Sideral Mate Mix.

Em superfícies com têmpera ou em mau estado, aplicar uma camada de Procofix, eliminando previamente lascas e aplicando Proplast, se necessário.

Caso a superfície a repintar esteja afetada por fumos de tabaco — como em bares, escritórios etc. —, é necessário imprimir com Selante Universal para evitar sangrias posteriores.

Para a pintura de outros materiais ou localizações específicos não contemplados nesta Ficha Técnica, consultar o nosso Serviço Técnico Comercial.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Instruções de Segurança

Consultar etiquetagem da embalagem.
Para mais informações, solicitar a Folha de Dados de Segurança.

Tempo de armazenagem

24 meses, após o seu fabrico, na sua embalagem original, sem abrir, sob telhado e a temperatura entre 5 °C e 35 °C



A eficácia dos nossos sistemas baseia-se nas investigações levadas a cabo nos nossos laboratórios e em anos de experiência prática.
Garantimos que a qualidade da obra executada com os nossos sistemas respeita os padrões da AkzoNobel, sob a condição de que as nossas indicações sejam devidamente seguidas e de que o trabalho seja bem executado.
Rejeitamos qualquer responsabilidade caso o resultado final se veja afetado por fatores alheios ao nosso controlo.
O utilizador deve comprovar que o produto fornecido se adequa às necessidades para as quais está destinado, devendo realizar um teste prévio nos casos em que tal seja necessário.
A evolução técnica é permanente, recomendamos comprovar que as características do produto não foram modificadas por uma edição posterior.



