

DOMUS AQUA

Veepõhine puitmajavärv

- Elastne ilmastikukindel puiduvärv välistöödeks
- Säilitab pika aja jooksul tooni ja läike
- Toonitav laias värvigammas



Toote omadused

Hea ilmastikukindlusega veepõhine puiduvärv. Moodustab elastse, vett ja mustust hüljava värvkatte. Värv on väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Sisaldab puidukaitse toimeaineid ennetamaks vetikate ja seente kasvu värvitud pinnal. Toonitav laias värvigammas. Süsteemse viimistluse korral (immutus, kruntimine ja 2 pinnaviimistluskihti) tagab puitpinnale pikaajalise kaitse ilmastikumõjude vastu.

Kasutuskoh

Toode on mõeldud kasutamiseks välistööil puitfassaadide ning puidust piirete, aedade, liistude ja lipumastide värvimiseks. Termoplastsuse tõttu ei sobi toode aknaraamide viimistlemiseks.

Aluspind

Sobib uue ning varem värvitud, nii saetud kui hõõveldatud puitpinna värvimiseks, samuti eelnevalt krunditud metallpinna (ka galvaniseeritud pinna), tsementkiudplaatide ning betooni viimistlemiseks. Toode ei sobi seenhaigustest kahjustatud puitpinna või eelnevalt muldvärviga kaetud pinna ülevärvimiseks.

Pinna ettevalmistus

Värvitav puit peab olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%, puhas ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks pesuvahendit Cleaner (tolmu, rasva ja tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallituse ja orgaanika eemaldamiseks). Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaa-bitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või infrapunalambiga. Vältida puitu kahjustada võivaid puhastusmeetode (nt liivapritsi). Lääkiva värviga kaetud pind karestada liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Oksakohtadest eemaldada vaik, mustast metallist naelad ja kinnitusklaamid kruntida.

Immutamine

Varem värvimata puitpind immutada 1-2 korda biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base. Immutuskrunt aitab ennetada seenhaiguste (nagu mädanik ja puidusine) teket ning kahjurite levikut. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detailide otsapindasid. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt kuivada (12-24 tundi).

Kruntimine

Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Domus Base. Kruntvärvi kasutamine aitab takistada niiskuse tungimist puitu ning tagab, et kattevärv nakkuks nõuetekohaselt alusega. Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult varajases etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevalda.

Eelnevalt läikiva värviga (nt õli- või õli-alküüdvärviga) kaetud pind või kuni puhta puiduni puhastatud varem värvitud pind kruntida 1 kihi värviga Domus Base.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Domus Aqua. Varem akrüül- või lateksvärviga värvitud puitpind pesta puhtaks, seejärel värvida tootega Domus Aqua 1-2 kihis. Puitpinna värvimisel eelistada töövahendina pintsli.

Krunditud metallpind, tsementkiudplaat või betoonpind värvida 2 kihis värviga Domus Aqua.

Värv Domus Aqua on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Esimest kihti võib vajadusel vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	välistööl
Sideaine	akrüül-kopolümeerlateks
Läige (Gardner, 60°)	poolmatt
Katvus	6-8 m ² /l (1 kiht) sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	tolmukuiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav 4 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, baastoonid BW, BM, BC
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	1 L / 2,5 L / 10 L

Pinna puhastamine

Määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalset puhastusvahendit. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega. Vältida orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahendeid. Pesemiseks kasutada soovitatavalt leiget pesuvett, tuline vesi võib värvikihti pehendada ning puhastamist raskendada. Töövahendina kasutada käsna või pehmet harja.

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Puitlaudise otste (ristlõikepindade) hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele. Enne uue laudise paigaldamist on soovitatav see töödelda immutuskrundiga ka tagantpoolt.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvi jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjenud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.