

SASU LAUDESUOJA

Saunalavaõli

- Värvitu parafiinõli
- Moodustab niiskust ja mustust hülgava kihi
- Imendub sügavale puitu



Toote omadused

Värvitu veepõhine parafiinõli puitpindade kaitsmiseks niiskuse ja mustuse eest. Puitu imendudes jätab pinnale siidja mustusthülgava kihi. Toode kaitseb saunalava niiskuse kahjustavat mõju eest. Õliga töödeldud saunalava on lihtne puhastada.

Kasutuskoht

Toode on mõeldud puidust saunalavade jm puitpindade õlitamiseks sisetööl niisketes ja kuivades ruumides.

Aluspind

Sobib eelnevalt töötlemata või varem õlitatud puitpinna viimistlemiseks.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner. Võimalikud pinna ebatasasused ning tumedad kohad lihvida liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Pinna töötlemine

Enne õlitama asumist veenduda, et aluspind oleks kuiv. Õli kanda puhastatud saunalavale pehme pintsliga, käsna või ebemevaba riidelapiga ning lasta imenduda pinda. Kohtadele, kus õli koheselt puitu imendub, kanda täiendav kiht õli. Soojendada saunaruumi ning eemaldada pinnale jäänud üleliigne õli puhta lapiga.

Toode Sasu Laudesuoja on kasutusvalmis. Enne kasutamist nõud loksutada. Esimaskordse kasutamisel proovida toodet esmalt väiksemal pinnal.

Pinna puhastamine

Vältida pinna intensiivset puhastamist enne 1 kuu möödumist õlitamisest. Määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi; vältida tugevakiulise harja kasutamist.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	niisked ja kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	parafiinõli
Katvus	8-15 m ² /l sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 65%)	~ 1 tund sõltuvalt puidu poorsusest
Värvus	värvitu
Töövahendid	pintsel, käsnn, ebemevaba riie
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	0,5 L

Soovitused õlitamiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur õlitamisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus töötamise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse pinna teket.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt õlinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne õli. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad tootejäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatuna toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.