

Ambiance Color Tester

Dažų spalvos testeris

- Spalvos testeris „trys viename“ - tai spalva, dažai ir dažymo volelis kartu
- Paprasta išbandyti įvairias spalvas ant sienos
- Patogi pakuotė ir jokios netvarkos namuose



Gaminio savybės

„Sadolin Ambiance“ spalvos testerį „trys viename“ sudaro spalva, dažai ir dažymo volelis, su kuriuo galite patogiai ant savo namų sienos išbandyti įvairius dažų atspalvius. Šis modernus sprendimas padeda labai lengvai pasirinkti tinkamą dažų spalvą. Testerį patogiu naudoti, jis padeda sutaupyti laiko, nereikia pirkti papildomų priemonių dažymui ir namuose nelieka jokios netvarkos. Su mažu testerio voleliu dažai ant sienos užtepami panašiai, kaip ir su įprastu voleliu, todėl bandomasis rezultatas yra labai artimas vėlesniam galutiniam rezultatui. Spalvos testeris užpildytas visiškai matiniais vandeniniais sienų dažais, kurie yra beveik bekvapiai, juose yra labai mažas lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (≤ 2 g/l). „Ambiance“ spalvos esteriai yra 54 spalvų iš „Sadolin Ambiance“ spalvų paletės.

Paskirtis

Testerį galima naudoti ant lygių paviršių, sienų patalpose (gipsinės plokštės, glaistytas mineralinis paviršius). Renkantis atspalvį baldams, rekomenduojama testeriu nudažyti storesnį kartono ar popieriaus lapą ir padėti jį šalia baldo, kad geriau įsivaizduotumėte, kaip pasirinktas atspalvis atrodytų ant konkretaus paviršiaus.

Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Senus atšokusius dažus arba silpnai sukibusį apdailos sluoksnį nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisysite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.
- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą tinkuotą ar betoninį paviršių bei gipsinės plokštės nugruntuokite dažais „Grund“.

Testerio naudojimas

- Prieš naudojimą spalvos testerį „Ambiance Color Tester“ pakratykite.
- Lengvai patraukdami ties perforuota vieta nuimkite testerio dangtelį.
- Tada atsargiai nuimkite po voleliu esantį apsauginį lipduką.
- Švelniai paspauskite tūbelę, kad joje esantys dažai patektų ant volelio.
- Laikykite testerį iš šonų ir tepkite dažus ant paviršiaus vertikaliais judesiais.
- Palaukite, kol nudažytas paviršius pakankamai išdžius, tada užtepkite antrą sluoksnį, tuomet gautas rezultatas bus maksimaliai panašus į vėlesnį galutinį rezultatą.
- Kaip spalvos atrodo patalpoje, labai priklauso nuo apšvietimo. Kad įsitikintumėte, jog pasirinktas atspalvis tikrai tinka, tikrinkite ir ryte, ir vakare, natūralioje ir dirbtinėje šviesoje.
- Dėmesio! Reikia atsižvelgti į tai, kad visiškai matinis testerio atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo galutinio rezultato, jei apdailos dažai yra didesnio blizgumo.

Galutinė apdaila

- Galutinei paviršiaus apdailai naudokite tinkamo atspalvio apdailos dažus.
- Prieš dažant sienas reikia spalvos testeriu nudažyto ploto kraštus lygiai nušlifuoti švitiniu popieriumi, tuomet galutinis rezultatas bus tolygesnis.

Techniniai duomenys (EN 13 300)

Paskirtis	sausoms patalpoms
Riškis	kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	visiškai matiniai
Dengiamumas (1 sluoksnis)	ant anksčiau dažyto paviršiaus: 10–12 m ² /l; ant įgeriančio paviršiaus: 7–9 m ² /l
30 ml testerio dengiamumas (1 sluoksnis)	0,25–0,3 m ²
Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %)	sausai liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
Atspalviai	54 „Sadolin Ambiance“ spalvų kolekcijos atspalviai
Darbo įrankis	testeris turi mažą volelį
Įrankių plovimas	vandeniui iš karto po naudojimo
LOJ (VOC) kiekis	≤ 2 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pagr.) 30 g/l)
Laikymas	dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio
Laikymo trukmė	neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metai
Pakuotė	30 ml

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT mišinio (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Anglija.

Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760
info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.