

Ambiance Royal

Itin atsparūs valymui visiškai matiniai sienų dažai

- Padengia aksominiu sluoksniu, paslepiančiu nedidelius paviršiaus nelygumus
- Labai gerai valomi (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė)
- Beveik bekvapiai, labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis



Gaminio savybės

Puikiai dengiantys visiškai matiniai sienų ir lubų dažai vidaus darbams. Lengvai dažomi, netyška, gerai išsilygina, padengia paviršių tolygiu aksominiu sluoksniu. Visiškai matinis dažų sluoksnis paslepia nedidelius paviršiaus nelygumus. Dažytas paviršius daug metų išlieka lengvai valomas (1 atsparumo trynimui klasė, EN 13 300) ir lengvai prižiūrimas. Dažai vandeniniai, beveik bekvapiai, juose labai mažai lakiųjų organinių junginių (LOJ) (≤ 1 g/l). Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, valgomiesiems, laiptinėms, taip pat biurams ir kitoms vidutiniškai intensyviai naudojamiems viešoms patalpoms.

Pagrindas

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipsines plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat nugruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švari vandeniu.
- Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių paširkštinkite švitrinu popieriumi – tai pagerins sukibimą.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifluokite ir nuvalykite dulkes.

Gruntavimas

- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą tinkuotą, betoninį ar plytinį paviršių bei gipsines plokštes nugruntuokite dažais „Grund“.
- Anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes bei įvairaus porėtumo (pvz., dalinai glaistytą) paviršių nugruntuokite dažais „Bindo Base“.
- Anksčiau alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu apdorotą paviršių nugruntuokite dažais „Bindo Base“.
- Seną kalkiniais dažais dažytą paviršių suriškite gruntavimo dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba nugruntuokite dažais „Master Base“, atskiestais 40–50% vaitspirito „Solve W“.
- Blogos būklės klijinių dažų sluoksnį pašalinkite visiškai, stipriai sukibusius klijinius dažus nugruntuokite dažais „Master Base“, atskiestais 20–30% vaitspirito „Solve W“.
- Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifluokite smulkiagrūdžiu švitrinu popieriumi ir nuvalykite dulkes.

Galutinė apdaila

- Dažykite paviršių 1–2 dažų „Ambiance Royal“ sluoksniais. Pirmam sluoksniui į dažus galima įpilti iki 10 % vandens, galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
- Dažykite voleliu, teptuku, arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Ryškių raudonų, geltonų ir oranžinių atspalvių dažų dengiamumas yra mažesnis. Tokiu atveju gruntavimo dažus rekomenduojama tonuoti kuo artimesniu apdailos dažams atspalviu arba nudažyti paviršių papildomu dažų sluoksniu.



Techniniai duomenys (EN 13 300)

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	akrilo kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	visiškai matiniai
Tankis	~ 1,53 kg/l (baziniai BW)
Sausųjų medžiagų dalis	~ 65 % (baziniai BW)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / 28 d., 200 ciklų)	1 klasė (< 5 µm)
RYL 2012 apkrovos klasė	RL 02 Įprastos apkrovos ir įprasti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose RL 03 Didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose
Dengiamumas (1 sluoksnis)	ant anksčiau dažyto paviršiaus 10–12 m ² /l; ant įgeriančio paviršiaus 7–9 m ² /l
Kontrastas (ISO 6504-1:2006)	2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 9,2 m ² /l
Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %)	sausai liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
Terminis stabilumas (ISO 3248:2000)	trumpalaikis aukštos temperatūros (24 val., +125 °C) poveikis išvaizdos pakitimų nesukelia; ilgalaikis aukštos temperatūros poveikis gali pakeisti atspalvį ir blizgumą
Garų laidumas (ISO 7783:2011)	klasė V ₂ vidutinis (V= 41,7 g/(m ² *d))
Skiediklis	švarus vanduo, iki 10 % tūrio
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (baltas) ir BC (bespalvis)
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvas
Purkštuvas	antgalis 0,017''– 0,025'', slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60°
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis	≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 g/l)
Laikymas	dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio
Laikymo terminas	neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės
Pakuotė	2,5 L / 10 L

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Jei dažai buvo tonuoti skirtinguose induose, prieš naudojimą rekomenduojama juos sumaišyti viename inde.
- Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Dažant sienas, užteptus dažus reikia išlyginti voleliu judinant aukštyn ir žemyn taip, kad paskutinis kiekvieno dažų potėpio judesys voleliu per visą sieną būtų padarytas ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.
- Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę.
- Nešvarų dažytą paviršių valykite švari drungnu vandeniu su minkšta mikropluošto arba kitokia šluoste. Stipriai užterštą paviršių galima valyti ir neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švari vandeniu. Nenaudokite valiklių, kuriuose yra organinių skiediklių, taip pat braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar kietų šepetėlių.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutęs blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760
info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.