

# BINDO 20

## Valymui atsparūs sienų dažai

- Lateksiniai dažai be tirpiklių vidaus darbams
- Nenuteka, gerai dengia
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



### Gaminio savybės

Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams. Nenuteka, greitai džiūsta, nudažytą paviršių galima valyti (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė). Beveik bekvapiai, labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis. Galima tonuoti daugybe atspalvių. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo reikalavimus.

### Paskirtis

Gyvenamųjų ir viešų patalpų, biurų sienoms ir luboms, kurias reikia dažnai plauti (pvz., virtuvėms, koridoriams, vaikų kambariams). Itin atsparūs valymui, todėl puikiai tinka ir mokykloms, vaikų darželiams, ligoninėms, maisto pramonės įmonių patalpoms, viešojo maitinimo įmonių virtuvėms - visur, kur dažytą paviršių reikia dažnai plauti.

### Pagrindas

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipsines plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat nugruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

### Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių paširkštinkite švitrinu popieriumi - tai pagerins sukibimą.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifluokite ir nuvalykite dulkes.

### Gruntavimas

- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą tinkuotą, betoninį ar plytinį paviršių bei gipsines plokštes nugruntuokite dažais „Grund“.
- Anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes bei įvairaus porėtumo (pvz., dalinai glaistytą) paviršių nugruntuokite dažais „Bindo Base“.
- Anksčiau alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu apdorotą paviršių nugruntuokite dažais „Bindo Base“.
- Seną kalkiniais dažais dažytą paviršių suriškite gruntavimo dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba nugruntuokite dažais „Master Base“, atskiestais 40–50% vaitspirito „Solve W“.
- Blogos būklės klajinių dažų sluoksnį pašalinkite visiškai, stipriai sukibusius klajinius dažus nugruntuokite dažais „Master Base“, atskiestais 20–30% vaitspirito „Solve W“.
- Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifluokite smulkiagrūdžiu švitrinu popieriumi ir nuvalykite dulkes.

### Galutinė apdaila

- Dažykite paviršių 1–2 dažų „Bindo 20“ sluoksniais. Pirmam sluoksniui į dažus galima įpilti iki 10 % vandens, galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.
- Dažykite voleliu, teptuku, arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Ryškių raudonų, geltonų ir oranžinių atspalvių dažų dengiamumas yra mažesnis. Tokiu atveju gruntavimo dažus rekomenduojama tonuoti kuo artimesniu apdailos dažams atspalviu arba nudažyti paviršių papildomu dažų sluoksniu.



## Techniniai duomenys (EN 13 300)

|  |   |
|--|---|
| Paskirtis  | sausoms patalpoms   |
| Rišiklis   | kopolimero dispersija   |
| Blizgumas (Gardner, 60°)                                   | pusiau matiniai   |
| Tankis (baziniai BW)                                       | 1,24-1,27 kg/l  |
| Sausųjų medžiagų dalis (baziniai BW)                       | 49-51 %   |
| Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / 28 d., 200 ciklų) | 1 klasė   |
| RYL 2012 apkrovos klasė                                    | RL 03 Dideles apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose<br>RL04 Labai didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose             |
| Dengiamumas (1 sluoksnis)                                  | ant anksčiau dažyto paviršiaus: 9–10 m <sup>2</sup> /l; ant įgeriančio paviršiaus: 7–8 m <sup>2</sup> /l  |
| Kontrastas (ISO 6504-1:2006)                               | 2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms ~ 8 m <sup>2</sup> /l  |
| Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %)               | sausai liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.  |
| Terminis stabilumas (ISO 3248:2000)                        | trumpalaikėje aukštoje temperatūroje (24 val., +125 °C) pastebimos kelios pūslės išdžiūvusioje plėvelėje; ilgalaikis aukštos temperatūros poveikis gali pakeisti atspalvį ir blizgumą |
| Garų laidumas (ISO 7783:2011)                              | klasė V <sub>2</sub> - vidutinis (V= 34 g/(m <sup>2</sup> *d))  |
| Skiediklis   | švarus vanduo, iki 10 % tūrio   |
| Tonavimas  | „Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (baltas) ir BC (bespalvis)  |
| Darbo įrankiai   | teptukas, volelis, purkštuvai   |
| Purkštuvai   | antgalis 0,017”– 0,025”, slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60°   |
| Įrankių plovimas   | vandeniu iš karto po naudojimo  |
| LOJ (VOC) kiekis   | ≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 g/l)  |
| Laikymas   | dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio  |
| Laikymo terminas   | neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės   |
| Pakuotė  | 1 L / 2,5 L / 5 L / 10 L / 20 L   |

### Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Jei dažai buvo tonuoti skirtinguose induose, prieš naudojimą rekomenduojama juos sumaišyti viename inde.
- Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Dažant sienas, užteptus dažus reikia išlyginti volelį judinant aukštyn ir žemyn taip, kad paskutinis kiekvieno dažų potėpio judesys voleliu per visą sieną būtų padarytas ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.
- Įprastomis sąlygomis dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau, tai reikia daryti atsargiai, naudojant drėgną šluostę.
- Nešvarų dažytą paviršių valykite švriu drungnu vandeniu su minkšta mikroplošto arba kitokia šluoste. Stipriai užterštą paviršių galima valyti ir neutraliu (pH 6–8) valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių perplaukite švriu vandeniu. Nenaudokite valiklių, kuriuose yra organinių skiediklių, taip pat braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar kietų šepetėlių.

### Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

### Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

### Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilikame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.