

BINDO BASE

Gruntavimo dažai

- Vandeniniai gruntavimo dažai vidaus darbams
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Sumažina apdailos dažų sąnaudas



Gaminio savybės

Stipriai su pagrindu sukimbantys vandeniniai gruntavimo dažai vidaus darbams. Gruntavimo dažai palengvina net tokių sunkiai apdorojamų paviršių, kaip keraminės plytelės ir pramoniniu būdu dažytas paviršius, dažymą. Suvienodina pagrindo įgeriamumą ir padidina dažyto paviršiaus atsparumą trynimui. Gruntavimo dažai, kurių spalva yra artima apdailos dažų spalvai, pagerina dažomo paviršiaus dengiamumą, todėl paviršių galima gerai nudažyti ir mažesniu sluoksnių skaičiumi. Dažai nuteka, greitai džiūsta; juos galima tonuoti pasteliniiais atspalviais.

Paskirtis

Sienoms, luboms, baldams, lentjuostėms, vidaus durims ir kitiems paviršiams gruntuoti gyvenamosiose ir viešose patalpose.

Pagrindas

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams, tinkuotiems, betoniniams ir plytų paviršiams, gipsinėms, medienos plaušų, medienos drožlių plokštėms ir glaistytiems paviršiams gruntuoti. Dažai gerai sukimba su paviršiumi, todėl tinka ir laminatui, stiklui, kietam PVC, pramoniniu būdu dažytam ir lakuotam paviršiui bei keraminėms plytelėms gruntuoti.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniiais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiuurkštinkite švitiniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisyskite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifukite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas

Paviršių nugruntuokite 1 dažų „Bindo Base“ sluoksniu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Dažai yra paruošti naudoti, bet, jei reikia, juos galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10 % tūrio).

Galutinė apdaila

Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais lateksiniais, akrilinais arba alkidiniais dažais iš „Sadolin“ asortimento.



Techniniai duomenys

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	akrilo lateksas
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	matiniai
Dengiamumas	5-8 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65 %)	nekimba dulks po 1–2 val., lateksiniais dažais galima dažyti po 4 val., akrilinais ir alkidiniais – po 12–16 val.
Skiediklis	vanduo
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis BW (baltas)
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purškiklis
Įrankių plovimas	vandeniui iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti.

Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango. Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų. Paskutinį potėpį voleliu dažant kiekvieną sluoksnį reikia daryti viena kryptimi per visą sienos aukštį.

Darbo sauga

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus dažų likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.