

# EPOLAN

## Grindų dažai

- Greitai džiūstantys vandeniniai grindų dažai
- Skirti vidutiniškai intensyviai eksploatuojamoms grindims
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



### Gaminio savybės

Lengvai dažomi, gerai dengiantys vandeniniai grindų dažai. Padengia paviršių elastinga, vidutinėms mechaninėms apkrovoms atsparia plėvele. Greitai džiūsta, įprastinėmis sąlygomis kitą sluoksnį galima dažyti praėjus porai valandų po pirmo sluoksnio nudažymo. Galima tonuoti įvairiais atspalviais – ir šviesiais, ir tamsiais.

### Paskirtis

Dažai skirti mažai ir vidutiniškai eksploatuojamoms medinėms ir betoninėms grindims patalpose ir lauke. Atsparūs drėgmei, todėl tinka ir drėgnoms patalpoms. Netinka garažų grindims; paviršiams, kurie turi būti labai atsparūs dėvėjimui bei grindims, ant kurių nuolat būna vandens.

### Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti mediniai ir betoniniai paviršiai bei asfaltas.

### Paviršiaus paruošimas

Anksčiau nedažyti paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuplaukite šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Bio-Cleaner“. Šviežiai išlietas betonas turi būti galutinai sukietėjęs. Ant betoninio paviršiaus esančius cemento klijus pašalinkite mechaniškai, silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu mišiniu. Medinis paviršius turi būti sausas, ne didesnio kaip 18% drėgnio. Lauke esančius anksčiau neapdorotus medinius paviršius įmirkykite 1 sluoksniu bespalvio apsauginio medienos grunto „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“.

Anksčiau dažyti paviršiai. Pirmiausia paviršių nuplaukite plovikliu „Bio-Cleaner“ ir kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Kad dažai geriau sukibtų su paviršiumi, seną dažų sluoksnį pašiuurkštinkite švitrinu popieriumi. Atšokusius arba silpnai su paviršiumi sukibusius senus dažus pašalinkite mechaniškai.

### Gruntavimas

Anksčiau nedažytą paviršių 1 kartą nugruntuokite dažais „Epolan“, į kuriuos įpilta 20% švaraus vandens. Patalpose esančius medinius paviršius galima gruntuoti ir tirpikliniais gruntavimo dažais „Master Base“.

### Galutinė apdaila

Paviršių dažykite neskiestais dažais „Epolan“ 1–2 sluoksniais. Dažai paruošti naudoti; prieš naudojimą juos reikia kruopščiai išmaišyti.



## Techniniai duomenys

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Rišiklis	akrilo kopolimero lateksas
Blizgumas (Gardner, 60°)	pusiau blizgūs (50)
Dengiamumas	6–8 m <sup>2</sup> /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65 %)	nekimba dulksės po 1–2 val., galima dažyti kitą sluoksnį po 2 val.
Skiediklis	vanduo
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW ir BC
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvas
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	1 L / 5 L

## Paviršiaus valymas

Dažytą paviršių plaukite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) plovikliu. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių ploviklių ir kietų šepetėlių.

## Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Lentines grindis dažykite išilgai lentų. Dėti sunkesnius daiktus ir kloti kilimus ant grindų rekomenduojama tik praėjus 4–6 dienoms po dažymo.

## Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su saviimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją.

## Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

## Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

## Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760  
info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.