

EXPERT 4

Visiškai matiniai plovimui atsparūs sienų dažai

- Pirmos klasės dengiamumo lubų ir sienų dažai vidaus darbams
- Dažytas paviršius itin atsparus plovimui – 1 atsparumo drėgnam trynimui klasė (ISO 11998)
- Beveik bekvapiai, labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis



Gaminio savybės

Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams. Nenuteka, greitai džiušta, dažytą paviršių vėliau lengva valyti. Dažai beveik bekvapiai, jų sudėtyje nėra organinių tirpiklių. Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, laiptinėms, biurams, ūkinėms patalpoms, vidutiniškai intensyviai eksploatuojamoms viešoms patalpoms – vietoms, kur reikia lengvai plaunamo visiškai matinio paviršiaus.

Pagrindas

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius, lengvojo betono ir plytinius paviršius, gipsines plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat nugaruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus pagrindo būklės ir jam keliamų reikalavimų. Apdorojamas paviršius turi būti lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulės, riebalai, sukreidėję ir atšokę sluoksniai. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite valiklį. Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiuškstinkite švitrinio popieriumi. Plyšius ir įtrūkius užpildykite tinkamu glaistu; nuglaistytą paviršių lygiai nušlifukite ir po šlifavimo nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas

Įgeriantį paviršių (pvz., anksčiau neapdorotas gipsines plokštes, glaistytą paviršių) nugaruntuokite dažais „Grund+“, „Grund“ arba „Expert 2“.

Anksčiau blizgiais dažais (alkidiniai arba aliejiniai) padengtus arba silpnus paviršius, taip pat paviršius, prie kurių sunkiai kimba dažai (pvz., pramoniniu būdu lakuotą paviršių, laminatą) nugaruntuokite dažais „Bindo Base“.

Specialūs gruntavimo dažai pagerina apdailos dažų ir pagrindo sukibimą, padidina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo įgeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudą.

Taip pat žr. skirsnį „Specialios paviršiaus paruošimo rekomendacijos.“

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite dažais „Expert 4“. Naują paviršių dažykite 2 sluoksniais, nugaruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1 arba 2 sluoksniais.

Pirmam sluoksniui, arba dažant purkštuvu, dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais.

Jei naudojami ryškių spalvų (raudoni, geltoni, oranžiniai) dažai, tinkamam dengiamumui užtikrinti rekomenduojama paviršių nugaruntuoti gruntavimo dažais, kurių spalva būtų kuo artimesnė apdailos dažų spalvai.

Paviršiaus valymas

Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai sukietėja per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių intensyviai valyti.

Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto šepetio.



Techniniai duomenys (EN 13 300)

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis | sausoms patalpoms |
| Rišiklis | akrilo kopolimero dispersija |
| Blizgumas (Gardner, 60°) | visiškai matiniai |
| Tankis | ~ 1,5 kg/l (baziniai BW) |
| Sausųjų medžiagų dalis | ~ 63-65 % (baziniai BW) |
| Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / 28 d., 200 ciklų) | 1 klasė (< 5 µm) |
| RYL 2012 apkrovos klasė | RL 02 Iprastines apkrovos ir reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose RL 03 Dideles apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus sausose patalpose |
| Dengiamumas (1 sluoksnis) | 9-10 m²/l priklauso nuo paviršiaus igeriamumo ir lygumo |
| Kontrastas (ISO 6504-1:2006) | 2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms ~ 9 m²/l |
| Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %) | sausai liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 val. |
| Terminis stabilumas (ISO 3248:2000) | trumpalaikis aukštos temperatūros (24 val., +125 °C) poveikis išvaizdos pakitimų nesukelia; ilgalaikis aukštos temperatūros poveikis gali pakeisti atspalvį ir blizgumą |
| Garų laidumas (ISO 7783:2011) | klasė V ₂ - vidutinis (V= 40-42 g/(m²*d)) |
| Skiediklis | švarus vanduo, iki 10 % tūrio |
| Tonavimas | „Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW, BM, BC |
| Darbo įrankiai | teptukas, volelis, purkštuvus |
| Purkštuvus | antgalis 0,017”– 0,025”, slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60° |
| Įrankių plovimas | vandeniu iš karto po naudojimo |
| LOJ (VOC) kiekis | ≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 g/l) |
| Laikymas | dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio |
| Laikymo terminas | neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės |
| Pakuotė | 2,5 L / 10 L |

Darbo rekomendacijos

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), oro drėgnis 40...80% (rekomenduojama 65%). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango. Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų. Dažant voleliu kiekvieno dažų sluoksnio paskutinį potėpį reikia padaryti per visą sienos aukštį ta pačia kryptimi.

Itin porėtą tinkuotą arba betoninį paviršių ngruntuokite gruntavimo dažais „Grund+“, „Grund“ arba „Expert 2“; jei reikia, gruntavimo dažus galima atskiesti.

Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako „Nordsjö Professional Binderlack“ sluoksniu. Gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspinto „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.

Dujų betoną ngruntuokite lako „Nordsjö Professional Binderlack“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.

Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes ngruntuokite dažais „Bindo Base“.

Seną kalkiniais arba kreidininiais dažais padengtą paviršių ngruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais „Master Base“, atskiestais 40–50% vaitspinto „Solve W“.

Klijiniai dažai. Prastos būklės seną klijinių dažų sluoksnį sudrėkinkite vandeniu ir visiškai pašalinkite nuo pagrindo. Stiprų klijinių dažų sluoksnį ngruntuokite dažais „Master Base“, atskiestais 20–30% vaitspinto „Solve W“.

Suodžiais arba tabako dūmais užterštus paviršius, taip pat paviršius, ant kurių yra vandens dėmių, nuplaukite valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui du kartus ngruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais „Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande“.

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Profesionaliams naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760
info.lt@akzonobel.com

Darbo sauga
Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Gaminio paviršius
Atstovas

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilikame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.