

FONDO ALPHA EFFECTS

Visiškai matiniai baziniai dažai dekoratyviniam dažymui

- Vandeniniai sienų dažai
- Dviejų paviršiaus tekstūrų – „Extra“ ir „Micro“
- Pasižymi geromis mechaninėmis savybėmis



Visiškai dengiantys dažai vidaus darbams, skirti padengti paviršių prieš dažant dekoratyviniais dažais „Alpha Design“, „Alpha Style“, „Alpha Elegance“, „Alpha Orient“, „Alpha Tacto“. Dažai gaminami dviejų rūšių: „Extra“ (suteikiantys šiurkštesnę paviršiaus tekstūrą) ir „Micro“ (suteikiantys švelnesnę paviršiaus tekstūrą). Šiais dažais lengva dažyti, jie gerai išsilygina. Pasižymi geromis mechaninėmis ir užpildomosiomis savybėmis („Extra“). Dažų sluoksnis labai atsparus trynimui, todėl vėliau dažytą paviršių lengva prižiūrėti. Galima tonuoti daugybe atspalvių („Micro“).

PASKIRTIS

Dažai skirti sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms.

PAVIRŠIAI

Tinka dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus bei betoninius paviršius, gipsines plokštes, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes. Vidaus darbams.

PARUOŠIMAS

Paviršiaus paruošimas priklauso nuo konkretaus pagrindo būklės ir jam keliamų reikalavimų. Dažomas paviršius turi būti lygus ir sausas, nuo jo turi būti nuvalytos dulės, riebalai, sukreidėję ir atšokę sluoksniai. Paviršių valykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštą paviršių – plovikliu. Seną atšokusį dažų sluoksnį pašalinkite, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiuurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo nelygumus užglaistykite, nuglaistytą paviršių lygiai nušlifukite švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes. Porėtą įgeriantį paviršių (pvz., glaistytą, anksčiau neapdorotą gipsines plokštes) nugaruntuokite. Gruntuokite trumpų plaukelių voleliu. Dekoratyviniais dažais dažomas paviršius turi būti lygus.

BAZINIS SLUOKSNIS

Dažais „Fondo Alpha Effects“ dažykite 1–2 sluoksniais. Atskieskite dažus 20% vandens ir dažykite plačiu teptuku arba trumpų plaukelių voleliu (jei įmanoma, geriau rinktis teptuką). Teptuku dažykite netaisyklingais potėpiais. Nudažytas paviršius turi būti lygus. Reikalingas sluoksnių skaičius priklauso nuo pagrindo ir galutinei apdailai pasirinkto gaminio. Antras sluoksnis gali būti reikalingas ir tuo atveju, jei ant paviršiaus esančio seno dažų sluoksnio spalva labai skiriasi nuo naujų apdailos dažų spalvos.

DAŽYMAS

Galutinei paviršiaus apdailai tinka dažai „Alpha Design“, „Alpha Style“, „Alpha Elegance“, „Alpha Orient“ arba „Alpha Tacto“.

REKOMENDACIJOS

- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10 ... 25 °C (rekomenduojama +18±2°C), oro drėgnis < 85%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiškas dažų sluoksnis.
- Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote. Dažų atspalvis gali skirtis nuo originalaus atspalvio dėl skirtingos paviršiaus struktūros, kitokio dengimo būdo arba kitokio šviesos kritimo kampo, ir tai negali būti priežastis reklamacijai.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

[prastomis sąlygomis dekoratyvinių dažų plėvelė galutinai suklebėja per 3–4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti paviršių intensyviai valyti. Vėliau suteptas vietas valykite švari vandeniu ir neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Vidaus darbams
Tankis	1,05 ± 0,05 kg/dm ³
Sausųjų medžiagų dalis	52±3% (pagal masę), 44±3% (pagal tūrį)
Blizgumas (EN 13300)	G ₃ matiniai, ≤ 10 G.U. 85°, ≤ 2 G.U. 85°
Sluoksnio storis (EN 13300)	E ₂ > 50 μm ≤ 100 μm
Grūdelių dydis (EN 13300)	S ₂ vidutiniai, > 100 μm < 300 μm
Sąnaudos (1 sluoksnis)	Extra: 8-12 m ² /l / Micro: 12-14 m ² /l Dažų sąnaudos priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, lygumo, dažymo būdo ir pageidaujamos paviršiaus išvaizdos
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65%)	Sausi liečiant po 1 val.; po 4–6 val. galima dažyti dažais „Fondo Alpha Effects“; po 12 val. galima dažyti tinkamais dekoratyviniais dažais
Skiediklis	Vanduo; prieš naudojimą atskiesti 20% vandens
Tonavimas	„Extra“: balti / „Micro“: tonuojami, bazinis atspalvis W05
Darbo įrankiai	Teptukas ir trumpų plaukelių volelis
Įrankių valymas	Iškart po naudojimo plauti vandeniu
Laikymas	Uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo! Neatidarytoje originalioje pakuotėje gaminių galima laikyti mažiausiai 36 mėn. nuo pagaminimo datos.
Pakuotės talpa	1l ir 2,5 l

DARBO SAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Saugoti nuo vaikų. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.
- Neišpilti į kanalizaciją, gruntą, vandens telkinius. Skystus dažų likučius išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo vietas; į atliekų kontenerius galima išmesti tik visiškai ištuštintą tarą.
- ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/I) – 200 g/l.
LOJ kiekis gaminyje < 75 g/l

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Importuotojas nepiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.