

GRUND



Sienų ir lubų gruntavimo dažai

- Vandeningi labai gerai užpildantys gruntavimo dažai
- Suvienodina porėto paviršiaus sugeriamumą
- Sumažina apdailos dažų sąnaudas

Gaminio savybės

Užpildo porėtą paviršių, lengvai dažomi, gerai išsilyginantys patalpų gruntavimo dažai. Padeda suvienodinti pagrindo sugeriamumą ir suformuoja apdailos dažams tinkamą paviršių. Gruntavimo dažai užpildo porėtą paviršių – tai sumažina apdailos dažų sąnaudas. Dažai vandeningi, baltos spalvos, greitai džiūsta. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo reikalavimus, beveik bekvapiai, juose labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis (≤ 1 g/l).

Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms gruntuoti, pvz., gyvenamuosiuose ir vaikų kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, biuruose ir viešose patalpose.

Pagrindas

Tinka porėtiems paviršiams, pvz., glaistytiems, tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, taip pat anksčiau nedažytoms gipsinėms plokštėms gruntuoti prieš dažant apdailos dažais.

Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
- Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių paširkštinkite švitrinu popieriumi – tai pagerins sukibimą.
- Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifluokite ir nuvalykite dulkes.

Gruntavimas

- Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų „Grund“ sluoksniu.
- Gruntavimo dažai yra paruošti naudoti, bet, jei reikia, juos galima atskiesti švariu vandeniu iki 10 % tūrio.
- Dažykite voleliu, teptuku arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnius turi būti gerai išdžiūvęs. Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti $+10...25$ °C (rekomenduojama $+18\pm 2$ °C), sant. oro drėgnis 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifluokite smulkiagrūdžiu švitrinu popieriumi ir nuvalykite dulkes.

Galutinė apdaila

Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais lateksiniais dažais iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Ambiance“ arba „Bindo“.



Techniniai duomenys (EN 13 300)

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	visiškai matiniai
Dengiamumas (1 sluoksnis)	5–8 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus porėtumo
Džiūvimo laikas (+ 23 °C, sant. drėgn. 50 %)	sausai liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
Skiediklis	švarus vanduo, iki 10 % dažų tūrio
Spalva	balta
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purkštuvai
Purkštuvai	antgalis 0,017“– 0,025“, slėgis 150–200 bar, purškimo kampas 30–60°
Įrankių plovimas	vandeniui iš karto po naudojimo
LOJ (VOC) kiekis	≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) 30 g/l)
Laikymas	dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 °C temperatūroje), saugoti nuo šalčio
Laikymo terminas	neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės
Pakuotė	2,5 L / 5 L / 10 L

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Gruntinis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.
- Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų lengviau jį išlyginti.
- Dažant sienas, užteptus dažus reikia išlyginti volelį judinant aukštyn ir žemyn taip, kad paskutinis kiekvieno dažų potėpio judesys voleliu per visą sieną būtų padarytas ta pačia kryptimi. Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi, t. y., lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, gerai uždaryti gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Importuotojas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760 info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.