

SAND

Tekstūriniai sienų dažai vidaus darbams

- Suteikia smėlėto paviršiaus tekstūrą
- Originalus ir unikalus rezultatas
- Tonuojami natūraliais gamtiniais atspalviais



Gaminio savybės

Gamtos įkvėpti tekstūriniai dažai, suteikiantys paviršiui smėlėto paviršiaus tekstūrą. Šiais dažais lengva dažyti ir, naudojant įvairius įrankius (tekstūrinių dažų volelį, teptuką, šepetį), suteikti paviršiui originalią išvaizdą. Gruoblėtas, įvairių niuansų turintis tekstūriniais dažais padengtas paviršius tinka tiek moderniam, tiek tradiciniam interjerui. Dažai nuteka, silpno kvapo. Galima tonuoti pasteliniais atspalviais.

Paskirtis

Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, taip pat viešoms patalpoms.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau dažyti tinkuoti, betoniniai ir plytiniai paviršiai, gipsinės bei nu-gruntuotos medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiuurkštinkite švitrinio popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisyskite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento. Nu-glaistytą paviršių lygiai nušlifaukite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

Gruntavimas

Porėtą, pvz., glaistytą arba nedažytą paviršių 1 kartą nugruntuokite dažais „Stop-grund“, „Start Latex“, „Bindo 3“ arba „Bindo 7“. Jei reikia, gruntavimo dažus galima atskiesti švriu vandeniu (iki 10% tūrio). Galutinės apdailos dažų sluoksnių kiekį galima sumažinti naudojant gruntavimo dažus, tonuotus apdailos dažams artimu atspalviu.

Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą, taip pat pramoniniu būdu lakuotą arba dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugruntuokite dažais „Bindo Base“. Gruntinis sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite dažais „Sand“. Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir pageidaujamo efekto, paviršių dažykite 1–2 sluoksniais. Dažai „Sand“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą juos gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švriu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiesiais dažais.

Didesnius paviršius rekomenduojama dažyti voleliu arba plačiu teptuku, o paskui pasirinktu darbo įrankiu (pvz., tapetavimo šepečiu, tekstūrinių dažų voleliu, teptuku kietais šeriais ir pan.) suteikti pageidaujamą išvaizdą. Mažesnius paviršius galima dažyti ir galutinei apdailai pasirinktu įrankiu. Papildomų niuansų galima išgauti naudojant iš karto dviejų skirtingų atspalvių dažus, taip pat dažant teptuku apvaliais arba chaotiškais judesiais.



Techniniai duomenys

Paskirtis	sausoms patalpoms
Rišiklis	kopolimero dispersija
Blizgumas (Gardner, 60°)	matiniai
Dengiamumas	6–8 m ² /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamo efekto
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 65 %)	nekimba dulkės po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.
Skiediklis	vanduo
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis baltas
Darbo įrankiai	teptukas kietais šeriais, tekstūrinių dažų volelis, tapetavimo šepetys
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	2,5 L

Paviršiaus valymas

Nepatartina šiais dažais dažyti paviršių, kuriuos teks dažnai valyti, nes dėl tekstūros tokį paviršių valyti bus sunkiau. Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai sukieta per 3–4 savaites, todėl kelias savaites po dažymo reikia vengti paviršių stipriai valyti.

Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Dažytą paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto šepetio.

Darbo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose. Dažus reikia tepti gausiai, kad dažų danga neišdžiūtų anksčiau, nei bus suformuotas pageidaujamas raštas. Kuriant sudėtingus efektus, rekomenduojama paviršių dažyti ir apdoroti apie 1 m² dydžio plotais.

Naudojant dažus pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama juos pirmiausia išbandyti nedideliame plote. Apdorojant didelį paviršių, rekomenduojama dirbti dviese – vienam voleliu dažyti paviršių, o kitam kurti raštą arba išlyginti volelio žymes. Volelio žymėms išlyginti rekomenduojama naudoti poroloningą volelį.

Darbo sauga

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Olandija

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.