

SANDO F

Mūrinių namų dažai

- Suformuoja atmosferos poveikiui atsparią ir vandenį atstumiančią dangą
- Apsaugo paviršių nuo anglies dioksido poveikio
- Galima tonuoti įvairiais atspalviais



Gaminio savybės

Visiškai matiniai vandeniniai fasadų dažai naujiems ir dažytiems mineraliniams paviršiams. Suformuoja atmosferos poveikiui atsparią ir vandenį atstumiančią dangą. Apsaugo pagrindą nuo anglies dioksido, todėl tinka pramoniniuose rajonuose ir greta didelių magistralių esantiems pastatams. Šiais dažais patogų dažyti, jie greitai džiūsta. Galima tonuoti daugybe atspalvių. Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, trukdančių ant nudažyto paviršiaus augti dumbliams ir grybams. Naudojant kartu su gruntavimo dažais „Sando Base“, užtikrina ilgalaikę naujo mūrinio paviršiaus apsaugą nuo atmosferos poveikio.

Paskirtis

Mineraliniams paviršiams lauke, pavyzdžiui, gyvenamųjų, viešų ir pramoninių pastatų fasadams ir cokoliams, mūriniams balkonų pertvaroms.

Pagrindas

Nauji ir anksčiau dispersiniais dažais dažyti cementinio tinko, kalkinio tinko, betoniniai ir lengvojo betono paviršiai, taip pat pluoštinio cemento plokštės.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo negali būti riebalų, kerpių ir atšokusių dalelių. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Bio-Cleaner“ (pelėsiams ir organiniams teršalams pašalinti). Silpnai sukibusias paviršiaus dangas nuvalykite iki tvirto pagrindo, plyšius švariai išgremžkite ir užtaisykite aplinkiniam paviršiui tinkamu užpildu. Ant paviršiaus susidariusias druskas nuvalykite sausu kietu šepetiu arba silpnu 10% acto rūgšties tirpalu. Pasirinkite tokį valymo būdą, kuris nepažeistų pagrindo. Prieš dažymą patikrinkite, ar naujas tinkuotas ir betoninis paviršius bei cemento pluošto plokštės yra visiškai išdžiūvę (reikalingas minimalus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo ir džiūvimo sąlygų).

Gruntavimas

Anksčiau nedažytus porėtus mūrinius paviršius reikia 1 kartą nugruntuoti dažais „Sando Base“. Gruntuojant labai įgeriantį, labai porėtą paviršių, į gruntavimo dažus „Sando Base“ reikia įpilti iki 25% švaraus vandens ir gauti mišiniu padengti paviršių 2 sluoksniais metodu „drėgnas ant drėgno“.

Galutinė apdaila

Paviršių dažykite 2 dažų „Sando F“ sluoksniais. Anksčiau dažytą paviršių nuvalykite ir nudažykite 1–2 dažų „Sando F“ sluoksniais.

Dažai „Sando F“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais.

Paviršiaus valymas

Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Paviršių rekomenduojama plauti šiltu vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkštu šepetiu arba kempine.



Techniniai duomenys

Paskirtis	lauke esantiems paviršiams
Rišiklis	akrilo kopolimero lateksas
Dengiamumas (1 sluoksnis)	ant lygaus paviršiaus: 6–8 m ² /l; ant struktūrinio paviršiaus: 4–6 m ² /l
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 50 %)	nekimba dulksės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.
Skiediklis	vanduo
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW, BC
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purškiklis
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	1 L / 5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos

Gruntavimo metu ir gruntui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnis 40–80 % (rekomenduojama 60–65 %). Negalima gruntuoti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Esant žemai temperatūrai ir/arba dideliame oro drėgnumui, žymiai pailgėja grunto džiūvimo laikas. Negalima gruntuoti saulės įkaitinto paviršiaus.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760
info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.