

SANDO BASE

Mūrinių namų gruntavimo dažai

- Vandeniniai gruntavimo dažai vidaus ir lauko darbams
- Pagerina hidrofobines paviršiaus savybes
- Gruntavimo dažai pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu



Gaminio savybės

Bespalvis įmirkomasis gruntas porėtiems mūriniams paviršiams apdoroti prieš dažymą. Gruntavimo dažai užpildo paviršiaus poras, todėl sumažėja paviršiaus sugeriamumas ir pagerėja hidrofobinės mūrinio paviršiaus savybės. Gruntavimo dažai pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. Greitai džiūsta, beveik bekvapiai; sudėtyje yra minimalus organinių tirpiklių kiekis. Nugruntuotam paviršiui dažyti tinka vandeniniai fasadų dažai, pavyzdžiui, „Sando F“ ir „Facade“.

Paskirtis

Gaminys skirtas gruntuoti porėtiems mūriniams paviršiams patalpose ir lauke, pavyzdžiui, pastatų fasadams ir pamatams.

Pagrindas

Tinka anksčiau nedažytiems tinkuotiems, betoniniams ir lengvojo betono paviršiams, taip pat cemento pluošto plokštėms ir atmosferos poveikiui atsparių plytų paviršiui gruntuoti.

Prieš pradėdant gruntuoti reikia įsitikinti, kad apdorojamas paviršius yra sugeriantis – negalima gruntuoti dažyto paviršiaus!

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo negali būti riebalų, kerpių ir atšokusių dalelių. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“ (dulkėms, riebalams ir suodžiams pašalinti) arba „Bio-Cleaner“ (pelėsiams ir organiniams teršalams pašalinti). Silpnai sukibusias paviršiaus dangas nuvalykite iki tvirto pagrindo, plyšius švariai išgremžkite ir užtaisykite aplinkiniam paviršiui tinkamu užpildu. Ant paviršiaus susidariusias druskas nuvalykite sausu kietu šepetėliu arba silpnu 10% acto rūgšties tirpalu. Pasirinkite tokį valymo būdą, kuris nepažeistų pagrindo. Prieš dažymą patikrinkite, ar naujas tinkuotas ir betoninis paviršius bei cemento pluošto plokštės yra visiškai išdžiūvę (reikalingas minimalus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo ir džiūvimo sąlygų).

Gruntavimas

Prieš pradėdami gruntuoti patikrinkite, ar pagrindas sugeriantis. Paviršių gruntuokite 1 „Sando Base“ sluoksniu. Gruntuojant labai įgeriantį, labai porėtą paviršių, į gruntavimo dažus „Sando Base“ reikia įpilti iki 25% švaraus vandens ir gautu mišiniu padengti paviršių 2 sluoksniais metodu „drėgnas ant drėgno“. Prieš gruntavimą gaminį gerai išmaišykite.

Galutinė apdaila

Nugruntuotą paviršių iš karto nudažykite 2 „Sando F“, „Facade“ dažų sluoksniais arba panašiais vandeniniais apdailos dažais. Daugiau informacijos apie apdailos dažų tinkamumą ir dažymo rekomendacijų rasite atitinkamų dažų apraše.



Techniniai duomenys

Paskirtis	vidaus ir lauko darbams
Rišiklis	akrilo kopolimero dispersija
Dengiamumas	8–10 m ² /l (1 sluoksnis), priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo
Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65 %)	nekimba dulksės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 2 val.
Skiediklis	vanduo
Spalva	bespalvis
Darbo įrankiai	teptukas, volelis, purškiklis
Įrankių plovimas	vandeniu iš karto po naudojimo
Laikymas	uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
Pakuotė	5 L / 10 L

Darbo rekomendacijos

Gruntavimo metu ir gruntui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnumas 40–80 % (rekomenduojama 60–65 %). Negalima gruntuoti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Esant žemai temperatūrai ir/arba dideliame oro drėgnumui, žymiai pailgėja grunto džiūvimo laikas. Negalima gruntuoti saulės įkaitinto paviršiaus.

Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Didelius paviršius reikia dažyti be pertrūkių; pertrūkius galima daryti tik kampuose.

Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigę darbą, gerai uždarykite indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel“, Švedija.

Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.