

# SASU LAUDESUOJA

## Saunų plautų alyva

- Bespalvė parafininė alyva
- Padengia paviršių drėgmę ir nešvarumus atstumiančiu sluoksniu
- Giliai įsigeria į medieną



### Gaminio savybės

Bespalvė vandeninė parafininė alyva mediniam paviršiui apsaugoti nuo drėgmės ir teršalų. Alyva įsigeria į medieną ir apsaugo saunos plautų lentas nuo kenksmingos drėgmės poveikio. Alyva padengtus saunos plautus lengva valyti.

### Paskirtis

Mediniams saunų plautams ir kitiems mediniams paviršiams alyvuoti sausose ir drėgnose patalpose.

### Pagrindas

Neapdoroti ir alyvuoti mediniai paviršiai.

### Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite drungnu arba šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ir ploviklį „Cleaner“. Jei ant paviršiaus yra nelygumų ir patamsėjusių vietų, jas nušlifaukite švitriniumi popieriumi ir nuvalykite dulkes.

### Paviršiaus apdorojimas

Prieš pradėdami alyvuoti patikrinkite, ar pagrindas sausas. Alyvą ant nuvalytų saunos plautų tepkite minkštu teptuku, kempine arba plaukelių nepaliekančia šluoste ir palaukite, kol ji įsigers. Vietas, kur alyva greitai įsigeria, padenkite dar vienu alyvos sluoksniu. Sauną įkaitinkite ir švaria šluoste nuvalykite nuo paviršiaus alyvos perteklių.

Alyva „Sadolin“ yra paruošta naudoti. Prieš naudodami indą gerai sukratykite. Naudojant pirmą kartą, rekomenduojame pirmiausia gaminį išbandyti nedideliame plote.

### Paviršiaus valymas

Pirmą mėnesį po alyvavimo paviršiaus negalima intensyviai valyti. Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste; negalima naudoti kieto šepetio.



## Techniniai duomenys

|   |  |
|---|--|
| Paskirtis                                     | sausoms ir drėgnoms patalpoms  |
| Rišiklis                                      | parafininė alyva   |
| Dengiamumas                                   | 8–15 m <sup>2</sup> /l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir pageidaujamo efekto |
| Džiūvimo laikas<br>(23 °C, 65% sant. drėgnis) | ~ 1 val., priklauso nuo medienos porėtumo  |
| Spalva  | bespalvė   |
| Darbo įrankiai                                | teptukas, kempinė, plaukelių nepaliekanti šluostė                                  |
| Įrankių plovimas                              | vandeniui iš karto po naudojimo  |
| Laikymas                                      | uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)                         |
| Pakuotė                                       | 0,5 L  |

## Alyvavimo rekomendacijos

Oro ir paviršiaus temperatūra alyvuojant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo paviršius gali būti padengtas nekokybiškai.

## Darbo sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

## Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Baigus darbą, alyvos indą reikia gerai uždaryti. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų alyvos likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus alyvos likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

## Gamintojas

„Akzo Nobel“.

## Atstovas

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.