

# Ambiance Sky

Stipri matēta krāsa griestiem  
or lielisku segtspēju

- Veido līdzenu virsmu, kas gandrīz neatstaro gaismu
- Vēlāk veiktie atsevišķu vietu labojumi mazāk pamanāmi uz virsmas
- Produkts faktiski ir bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu



## Produkta īpašības

Lieliskas segtspējas stipri matēta krāsa griestiem, paredzēta iekšdarbiem. Produkts viegli klājas uz virsmas, nešlakstās un labi izlīdzinās. Veido līdzenu, gaismu neatstarojošu krāsas pārklājumu, kas palīdz noslēpt nelielus pamatvirsmas nelīdzņenumus. Krāsoto virsmu var tīrīt (3. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13300). Ūdenī šķīstošs produkts, faktiski bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu ( $\leq 1$  g/l).

## Pielietojums

Produkts ir paredzēts griestu krāsošanai sausās telpās, veicot iekšdarbus, piemēram, dzīvojamās istabās, guļamistabās un bērnistabās, gaitenēs, birojos, skolās, veikalos u.c. sabiedriskās telpās.

## Pamatvirsmas

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu ģipsa plātņu, apmetuma, betona, špaktelētu virsmu, kā arī nogruntētu kokšķiedras un kokskaidu plašu krāsošanai.

## Virsmas sagatavošana

- Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Virsmas nelīdzņenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no "Sadolin" produktu klāsta, piemēram, ar "Maxi Pro", "Maxi". Nožuvusi nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

## Gruntēšana

- Porainas, piemēram, špaktelētas vai iepriekš nekrāsotas apmetuma, betona un ķieģeļu virsmas, kā arī ģipsa plātnes jānogruntē ar krāsu "Grund".
- Iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plates, kā arī dažādas pakāpes porainības virsmas (piemēram, špaktelējot atsevišķas vietas) jānogruntē ar krāsu "Bindo Base".
- Iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu krāsotas virsmas, kā arī rūpnieciski apstrādātas virsmas jānogruntē ar krāsu "Bindo Base".
- Iepriekš ar kaļķu krāsu pārklāta virsma jāsasasaista ar krāsas "Silikat Base" un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai jānogruntē ar krāsu "Master Base", kurai ir pievienots lakbenzīns "Solve W" 40–50% apmērā.
- Sliktā stāvoklī esoša līmes krāsa pilnībā jānoņem, stipri saistīta līmes krāsa jānogruntē ar krāsu "Master Base", kurai ir pievienoti 20–30% lakbenzīna "Solve W".
- Pēc gruntēšanas virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

## Beigu apdare

- Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas "Ambiance Sky". Vajadzības gadījumā pirms pirmās kārtas krāsošanas jāpievieno 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.
- Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmas jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt  $+10...+25$  °C (ieteicamā temperatūra  $+18\pm 2$  °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40...80% (ieteicams – 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.



## Tehniskie raksturlielumi (EN 13 300)

Pielietojums	sausas telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (G 60°)	stipri matēta
Blīvums	~ 1,41 kg/l
Sausnas saturs	~ 51%
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu)	3. klase (> 20 μm)
RYL 2012 slodzes klase	RL01 Neliela slodze un zemas prasības iekšdarbiem sausas telpas
Patēriņš (1 kārtā)	uz iepriekš krāsotas virsmas: 12–14 m <sup>2</sup> /l, uz iesūcošas virsmas: 9–11 m <sup>2</sup> /l
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja, ja krāsas patēriņš ir 13,8 m <sup>2</sup> /l
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1 - 2 stundām
Atšķaidītājs	tīrs ūdens, līdz 10% no tilpuma
Krāsa	balta
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Izsmidzināšana	0,017''-0,025'' uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30-60°
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
GOS saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam A/a -30 g/l).
Glabāšana	krāsu glabāt noslēgtā traukā sausā un no sala aizsargātā vēsā vietā +5...+30 °C temperatūrā.
Glabāšanas laiks	neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 3 gadi; derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma
Iepakojums	2,5 l / 10 l

### Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi

- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; vajadzības gadījumā pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt. Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga.
- Parastajos apstākļos krāsas plēve iegūst galīgo izturību 3–4 nedēļās pēc krāsošanas, tāpēc jācenšas izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms nav pagājis norādītais laiks. Ja krāsoto virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, tas jā dara uzmanīgi ar mitru drānu.
- Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantojot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

### Darba drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

### Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

### Ražotājs:

«Akzo Nobel», Zviedrija.

### Pārstāvis:

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
info.lv@akzonobel.com

*Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.*