

MAXI AQUA

Mitrumizturīga tepe

- Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe
- Piemīt labas piepildīšanas īpašības, viegli apstrādāt
- Var izmantot gan atsevišķu vietu, gan vienlaidu špaktelēšanai



Produkta īpašības

Mitrumizturīga, smalkgraudaina, viegla špaktelēšanas tepe. Produktam piemīt labas piepildīšanas īpašības, tas viegli klājas uz virsmas un ir viegli apstrādājams, tāpēc ir piemērots gan atsevišķu vietu labošanai, gan arī sienu un griestu vienlaidu špaktelēšanai. Labi sasaistās ar pamatvirsmu un ātri žūst; špaktelētā virsma ir viegli slīpējama. Tepe «Maxi Aqua» ir Zviedrijā mitrām telpām noteiktajiem standartiem atbilstošas sistēmas sastāvdaļa. Plaša iepakojuma izvēle.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu un griestu špaktelēšanai sabiedrisko ēku mitrās telpās, kā arī iekštelpās, kurās saskaņā ar projektu ir paredzēts izmantot mitrumizturīgu tepi. Špaktelēšanas tepe ir piemērota nelielu virsmas nelīdzenumu špaktelēšanai, caurumu, šuvju un spraugu piepildīšanai, kā arī virsmas vienlaidu špaktelēšanai.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmas, ģipša plātņu, kā arī stiklšķiedras tapešu špaktelēšanai, veicot iekšdarbus mitrās un sausās telpās. Efektīvs risinājums ģipša plātņu šuvju piepildīšanai, kā arī šuvju lentes uzstādīšanai vannas istabās un dušas telpās.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī līdzeklis «Cleaner». Uz virsmas esošais pelējums un kaļķu nosēdumi jānoņem ar mitru suku vai sūkli, pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Bio-Cleaner». No virsmas jānoņem vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana

Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 5 mm biezas kārtas tepes «Maxi Aqua». Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliedz, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi.

Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šuves un platas spraugas jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains (150.-180. numura) smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpēšanas putekļi.

Tepe «Maxi Aqua» ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepieciešama tepes viegla samaisīšana. Tepei nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus.

Beigu apdare

Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan lateksa, alkīda, gan akrila krāsu. Porainu špaktelēto virsmu ieteicams vispirms nogruntēt un tikai pēc tam apstrādāt ar apdares segkrāsu.

Mitru telpu apdare

Virsmas apdare, kas atbilst Zviedrijā mitrām telpām spēkā esošajiem standartiem, sastāv no tepes «Maxi Aqua», mitrumizolācijas līdzekļa «Robust Vātrumsg-rund», mitrām telpām paredzēta armētā auduma un 2 kārtām krāsas «Vatrum». Armētā auduma tips, kā arī nepieciešamība to izmantot ir atkarīgi no mitrās telpas klases.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas un mitras telpas, iekšdarbi
Saistviela	akrila kopolimēra latekss
Graudiņa lielums	< 0,15 mm
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	3 stundas, ja tepes biezums ir 1 mm
Atšķaidītājs	ūdens
Krāsa	gaišzila
Darbarīks	špaktelļāpstiņa
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
Glabāšana	glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	0,5 l / 2,5 l / 10 l

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augšdaļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Darba drošība

Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putekli no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.