

# Ambiance Royal

Глубокоматовая краска для стен,  
обладающая первоклассной укрывистостью

- Образует ровную бархатистую поверхность, которая помогает скрывать небольшие неровности базовой поверхности
- Хорошо чистится (устойчивость к мокрому трению – класс 1)
- Продукт практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (VOC)



## Свойства продукта

Обладающая превосходной укрывистостью глубокоматовая краска для стен и потолков при внутренних работах. Продукт легко наносится на поверхность, не образует брызг и хорошо разравнивается, образуя ровную и бархатистую поверхность. Глубокоматовая красочная поверхность помогает скрывать небольшие неровности базовой поверхности. Краска легко чистится (класс 1 устойчивости к трению, EN 13 300), что позволяет создавать поверхность, за которой легко ухаживать в течение многих лет. Продукт на водной основе, практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (VOC) ( $\leq 1$  г/л). Колеруется в оттенках всей палитры цветов.

## Сфера применения

Продукт предназначен для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, например, в жилых и спальнях комнатах, столовых, лестничных холлах, офисах, а также в общественных помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой.

## Базовая поверхность

Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных гипсовых плит, оштукатуренных, бетонных и кирпичных поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпаклеванных поверхностей, а также предварительно загрунтованных древесноволокнистых и древесностружечных плит.

## Подготовка поверхности

- Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную поверхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности использовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.
- Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочного основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской поверхность оциновать наждачной бумагой.
- Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, **Maxi Pro**, **Maxi**. Высохшую зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

## Грунтование

- Пористые, например, зашпаклеванные или ранее не окрашенные оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности, а также гипсовые плиты загрунтовать краской **Grund**.
- Ранее не отделанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также поверхности с различной степенью пористости (например, при шпаклевании отдельных мест) загрунтовать краской **Bindo Base**.
- Ранее окрашенные алкидной или масляной краской поверхности, а также промышленным способом отделанные поверхности загрунтовать краской **Bindo Base**.
- Ранее покрытую известковой краской поверхность связать смесью грунтовочной краски **Silikat Base** и воды (1:1) или загрунтовать краской **Master Base**, к которой добавлено 40–50% уайт-спирита **Solve W**.
- Клеевую краску в плохом состоянии полностью удалить, прочно связанную клеевую краску загрунтовать краской **Master Base**, к которой добавлено 20–30% уайт-спирита **Solve W**.

## Финишная отделка

- После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.
- Поверхность окрасить в 1–2 слоя продуктом **Ambiance Royal**. К первому слою краски добавить при необходимости до 10% воды, финишный слой наносить на поверхность в неразбавленном виде.
- Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, кисть или распылитель. Перед применением краску тщательно перемешать.
- Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания: +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха: 40...80% (рекомендуемая влажность – 65%). Более низкая или превышающая допустимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образование некачественной красочной пленки.
- Интенсивные красные, желтые и оранжевые оттенки обладают меньшей укрывистостью. В связи с этим рекомендуется заколеровать грунтовочную краску в максимально близкий к цвету финишной краски оттенок или при необходимости нанести на поверхность дополнительный слой краски.



## Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	акриловая сополимерная дисперсия
Степень глянца (G 60°)	глубокоматовая
Плотность	~ 1,53 кг/л (базовый BW)
Содержание сухого вещества	~ 65 % (базовый BW)
Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / 28 об., 200 циклов)	класс 1 (< 5 µm)
RYL 2012 класс нагрузки	RL 02 Обычные нагрузки и требования для сухих внутренних помещений RL 03 Высокая нагрузка и высокие требования для сухих внутренних помещений
Укрывистость (1 слой) на ранее окрашенных поверхностях	10–12 м²/л, на впитывающих поверхностях: 7–9 м²/л
Контрастность (ISO 6504-1:2006)	укривистость класс 2 при расходе краски 9,2 м²/л
Время высыхания (+23 °C, RH 50%)	сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа
Термостабильность (ISO 3248:2000)	при кратковременном воздействии высокой температуры (24 ч, +125 °C) визуальные изменения не наблюдаются; продолжительное воздействие высокой температуры может повлиять на цвет и глянец краски
Проводимость водяного пара (ISO 7783:2011)	класс V <sub>2</sub> средняя (V = 41,7 г/(м²*д))
Разбавитель	чистая вода, до 10% от объема
Колерование	колеровочная система Acotix, базовые тона белый (BW) и бесцветный (BC)
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Распыление	насадка 0,017''– 0,025'', давление 150...200 бар, угол распыления 30–60°
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу после использования
Содержание ЛОС (VOC)	≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта (подгруппа «A/a») – 30 г/л).
Хранение	хранить емкость с краской плотно закрытой и защищенной от замерзания в сухом и прохладном месте при температуре +5...+30 °C
Срок хранения	в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до: см. на упаковке
Упаковка	2,5 л / 10 л

### Рекомендации по окрашиванию и уходу за поверхностью

- Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно делать в углах. В случае если краска колеровалась в разных емкостях, перед окрашиванием рекомендуется смешать её в одной емкости.
- При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше оставалась влажной, и её можно было обрабатывать. При отделке стен выровнять нанесенную на поверхность краску движениями валика вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика по каждой полосе краски на всей протяженности стены проводилось в одном направлении. При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие мазки делать в направлении от окна.
- При обычных условиях пленка краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окрашенной поверхности до истечения указанного срока. В случае если чистка окрашенной поверхности потребует раньше, то ее следует осторожно выполнять влажной тряпкой.
- Для чистки загрязненной красочной поверхности можно использовать чуть теплую воду и мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Для очистки сильно загрязненной поверхности можно использовать также нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После применения чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не применять чистящие вещества, содержащие органические растворители, а также абразивные рабочие инструменты, например, жесткую губку или щетку с жесткой щетиной.

### Безопасность труда

Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологический центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и C(M)IT/MIT (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

### Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожненные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

### Производитель

„Akzo Nobel, Швеция.

### Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92.  
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299  
SIA «Akzo Nobel Baltics», ул. Делю 4, Рига, LV-1004, Латвия, тел.: (+371) 67 517 018

Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.