

# SANDO F

## Фарба для кам'яного будинку

- Утворює атмосферостійке та водовідштовхувальне фарбоване покриття.
- Захищає поверхню від впливу вуглекислого газу.
- Колерується в широкій гамі кольорів.



### Властивості продукту

Глибокоматова фасадна фарба на водній основі для обробки нових та раніше пофарбованих мінеральних поверхонь. Утворює атмосферостійке та водовідштовхувальне фарбоване покриття. Захищає базову поверхню від впливу вуглекислого газу, тому її можна застосовувати і в промислових регіонах, а також на узбіччях великих магістралей. Фарбу зручно наносити на поверхню, і вона швидко сохне. Колерується в дуже широкій гамі кольорів. Продукт містить активні речовини для попередження зростання водоростей і грибів на пофарбованій поверхні. При використанні з ґрунтовальною фарбою Sando Base забезпечує тривалий захист від атмосферних впливів нової кам'яної поверхні.

### Сфера застосування

Продукт призначений для фарбування мінеральних поверхонь при зовнішніх роботах, наприклад фасадів і цокольних частин житлових будинків, громадських і промислових будівель, кам'яних огорож балконів.

### Базова поверхня

Можна застосовувати для фарбування нової та раніше покритої дисперсійною фарбою цементної й вапняно-цементної штукатурки, бетону, легкого бетону і цементно-волокнистих плит.

### Підготовка поверхні

Поверхня, що фарбується, повинна бути міцною, сухою і очищеною від забруднень, масла, лишайників та відшарованих частинок. Для очищення поверхні використовувати теплу воду, для очищення сильно забрудненої поверхні — також і миючий засіб (для видалення цвілі та органіки). Наявні на поверхні шари, що слабо зв'язані, видалити до міцної основи, тріщини очистити скребком та заповнити сумішшю для заповнення, подібною до навколишньої поверхні. Солі, які відклалися на поверхні, видалити сухим способом за допомогою щітки з жорсткою щетиною або слабого 10-відсоткового розчину оцтової кислоти. При виборі відповідного методу очищення стежити, щоб він не пошкодив базову поверхню. Перед тим як приступити до фарбування, переконайтеся, що нова оштукатурена і бетонна поверхня, а також цементно-волокниста плита повністю висохла (необхідний мінімальний час висихання залежить від типу базової поверхні та умов висихання).

### Ґрунтування

Раніше не пофарбовану пористу кам'яну поверхню заґрунтувати 1 шаром фарби Sando Base. При ґрунтуванні поверхні, що має високу поглинаючу здатність та високу пористість, до фарби Sando Base додати до 25 % чистої води, і отриману суміш наносити на поверхню в 2 шари методом «мокрим по мокрому».

### Фінішна обробка

Фінішну обробку поверхні виконати в 2 шари фарбою Sando F. Раніше пофарбовану поверхню очистити, потім пофарбувати поверхню продуктом Sando F в 1–2 шари.

Фарба Sando F готова до використання. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Перший шар у разі потреби можна розбавити чистою водою (до 10 % від об'єму), фінішний шар наносити на поверхню в нерозбавленому вигляді.

### Очищення поверхні

Для очищення забрудненої поверхні використовувати чисту воду, за необхідності також і нейтральні засоби для чищення. Після застосування засобу для чищення ретельно прополоскати поверхню чистою водою. Уникати використання засобів для чищення, що містять органічні розчинники (наприклад, спирт). Для миття рекомендується використовувати злегка теплу воду, гаряча вода може розм'якшити фарбований шар і ускладнити очищення. Як робочий інструмент використовувати губку або м'яку щітку.



## Технічні характеристики

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Сфера застосування             | При зовнішніх роботах  |
| Сполучна речовина              | Акриловий сополімерний латекс  |
| Покривна здатність (1 шар)     | Гладка поверхня 6–8 м <sup>2</sup> /л; структурна поверхня 4–6 м <sup>2</sup> /л |
| Час висихання (23 °C, RH 50 %) | Сухий від пилу через 1 годину, можна перефарбовувати через 4 години              |
| Розріджувач                    | Вода   |
| Колерування                    | Колерувальна система Acomix, базові тони: BW, BC                                 |
| Робочі інструменти             | Пензель, валик, розпилювач   |
| Очищення робочих інструментів  | Водою, відразу ж після використання  |
| Зберігання                     | Зберігати в закритій тарі в сухому і прохолодному місці (вище +5 °C)             |
| Упаковка                       | 1 л / 5 л / 10 л   |

## Рекомендації з фарбування

Необхідна температура повітря і поверхні при фарбуванні та висиханні фарби: +10... 25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40–80 % (рекомендована 60–65 %). Уникати фарбування в холодну, вологу (дощ, туман, роса) та вітряну погоду, а також під впливом прямих сонячних променів.

При більш низьких температурах та/або високій вологості повітря значно подовжується час висихання фарби. Не наносити продукт на сильно нагріті сонцем поверхні.

Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити тільки в кутах.

## Безпека праці

Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння хімічних речовин на шкіру та в очі. У разі проковтування хімічної речовини негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

## Охорона навколишнього середовища й утилізація відходів

Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або у водоймища. Рідкі залишки фарби доставляти на місце збору шкідливих речовин, лише повністю пусті ємності відправляти на підприємство з утилізації відходів.

## Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

## Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Представлену інформацію можна використовувати як керівництво під час вибору виробів та методів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, викликані ігноруванням правил використання продукту або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.