

ALPHACRYL MORPHA

Résultat très esthétique
et durable, très beau rendu



PEINTURE MURALE ISOLANTE LAVABLE MATE À BASE
D'UNE DISPERSION ACRYLIQUE DILUABLE À L'EAU,
POUR L'INTÉRIEUR.



ACRYLIC **FLOW** TECHNOLOGY

Un liant qui offre une finition lisse, en combinaison avec un temps ouvert long qui vous permet de travailler plus longtemps la peinture.

Propriétés principales

- ACRYLIC FLOW TECHNOLOGY
- Lavable (résistance à l'abrasion humide classe 1), résiste au lustrage.
- Extra blanc – blancheur accrue
- Peinture mate extra décorative.
- Isole les taches de p.ex.. nicotine, encre,
- Sait bloquer des plastifiants.
- Peut être employé comme système multicouche
- Faible tension.
- Peinture non poreuse.
- Mise en œuvre aisée.
- Séchage rapide.
- Grande souplesse.
- N'éclabousse pas et peut être appliquée sans reprises.
- Perméable à la vapeur d'eau
- Insaponifiable

APPLICATION

Supports

Traitement des plâtrages, du béton, supports enduits, tissu de fibre de verre. Parfaitement apte pour murs exposés à la lumière rasante.

Application

Brosse, rouleau. Produit prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces données se réfèrent à la couleur : blanc

Densité	Blanc : env. 1,38 kg/dm ³
Liant	Acrylique pure
Degré de brillant	Mate absolue, < 2 GU / 85°.
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 selon DIN EN 13300.
Pouvoir couvrant	Bon, classe 2 selon DIN EN 13300.
Extrait sec	Blanc : env. 59 % en poids = env. 44 % en volume.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (catA/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Assortiment/teintes	Blanc et un grand nombre de teintes du nuancier "5051 Color Concept", teintes réalisables avec le système machine à teinter, partantes d'une base W05 ou N00.
Résistance à la chaleur	allant jusqu'à 60° C et en cas des périodes de pointe jusqu'à 80 °C
Épaisseur conseillée	Sec 40 à 49 µm par couche = mouillé 90 à 110 µm
Résistance jaunissement	Non jaunissant
Structure	Fine. Très lisse.
Diluant	De l'eau

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Conditions atmosphériques	Température ambiante : 10 - 30 °C Température du support : minimum 8 °C Humidité relative : max. 80 %.
Mise en œuvre/outils	Brosse et rouleau.
Méthode d'application réglages/types	Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
Temps de séchage	Sec hors-poussières après environ 1 heure et recouvrable après environ 6 heures avec des peintures en dispersion. Après 24 heures si des taches en provenance de matières solubles dans l'eau doivent être isolées.
Nettoyage des outils/dilution	À l'eau, aussitôt après usage.
Dilution %	Produit prêt à l'emploi pour la brosse et le rouleau.
Recouvrable par	Par toutes les peintures murales/dispersions courantes
Rendement	Rendement moyen théorique 9 - 11 m ² /l, dépend de la méthode et du matériel d'application, la rugosité, la structure et la porosité du support. Un essai préalable est nécessaire pour déterminer le rendement exact.
Remarque dans des locaux humides	Le produit peut dans des teintes réalisées dans une base W05 être appliqué dans des locaux avec des hautes valeurs d'humidité comme cuisines, salles de bain, espaces sanitaires, ... Pour des teintes réalisées dans une base N00, on conseille de travailler avec Alphacryl Perlino

SYSTÈMES

Travaux neufs	<p>Supports neufs, non peints Les supports à base de plâtre doivent être cohérents, en bon état et suffisamment durcis. Frotter à la cale de bois pour enlever les restes de plâtre non adhérents et autres aspérités de surface. Dépoussiérer soigneusement. Les supports doivent être débarrassés des impuretés, graisses, poussières, ... Appliquer sur l'ensemble une couche d'ALPHACRYL PRIMER, dilué à ± 10% d'eau. Sur supports peu poreux la dilution peut atteindre 20%. Laisser sécher 6 heures. Appliquer une couche d'ALPHACRYL MORPHA. Laisser sécher 6 heures. Terminer avec une couche d'ALPHACRYL MORPHA.</p>
Travaux d'entretien	<p>Supports peints Nettoyer soigneusement les anciennes couches de peinture intactes avec de POLYFILLA PRO S600 et bien dépolir. Retoucher les défauts éventuels. Appliquer sur l'ensemble une couche d'ALPHACRYL PRIMER. Laisser sécher 6 heures. Appliquer une couche d'ALPHACRYL MORPHA. Laisser sécher 6 heures. Terminer avec une couche d'ALPHACRYL MORPHA.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none">– Pour isoler des taches en provenance de matières solubles dans l'eau, appliquer 2 couches d'ALPHACRYL MORPHA non dilué avec un intervalle de 24 heures au minimum.– Dans certains cas, en fonction de la teinte, une seule couche de finition peut suffire.

SECURITÉ ET LÉGISLATION

Données de sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et au texte figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur
---------------------	---

CONDITIONNEMENT ET TEINTES

Conditions de stockage/conservation	Conserver à l'abri du gel dans l'emballage d'origine et non ouvert, à une température comprise entre 5°C et 35°C. Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans les conditions indiquées. Après avoir été coloré et agité secoué, le produit doit être conservé dans un endroit frais et à l'abri du gel et être utilisé le plus rapidement possible.
Emballages	Blanc : 2,5 - 5 - 10 litres. Teintes : 1 - 2,5 - 5 - 10 litres.
Assortiment/teintes	Blanc et un grand nombre de teintes du nuancier "5051 Color Concept", teintes réalisables avec le système machine à teinter, partantes d'une base W05 ou N00.

AkzoNobel Paints Belgium
Sikkens Peintures bâtiments - Bouwverven
PB 80 – 1800 Vilvoorde Tel.: +32 2 254 25 00 Fax. : +32 2 254 24 91 Internet: www.sikkens.be/fr/

L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend également d'une série d'impondérables.
Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.