

# Kodrin WV 456

## ENDUIT INCOLORE POUR BOIS DE BOUT, EN PHASE AQUEUSE.

**Généralités**

Principales propriétés

Bonne pénétration.  
Séchage rapide.  
Bonne adhérence sur bois et primaires.  
Transparent.  
Application aisée.

Application

Sur bois de bout, dans tous les systèmes Sikkens.  
Application de préférence sur bois traités avec un primaire.  
Recouvrable par des systèmes opaques et transparents.

**Données d'application**

Condition d'application

Température (support, air et produit) : 10 - 30°C.  
Humidité relative de l'air : max 80 %.

Mise en œuvre

Brosse, couteau à enduire

Nettoyage du matériel

À l'eau.

Séchage à 20°C/65% H.R.

Sec hors-poussières : env. 45 min.

Sec hors-poisson : 2 heures.

Recouvrable : 3 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air, la ventilation, ... influent sur le temps de séchage.

**Propriétés**

Densité

1,03 kg/dm<sup>3</sup>.

Extrait sec

32 % en poids = 29 % en volume.

Résistance aux intempéries

Doit être recouvert avant exposition à l'extérieur.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

**Conditionnement**

Emballage

750 ml.

Teintes

Incolore.

**Données de sécurité**

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.



**Sikkens. Innover et Inspirer.**

L'efficacité de nos systèmes est fondée sur des expériences pratiques et des recherches scientifiques effectuées dans nos laboratoires depuis plusieurs années. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués suivant ces systèmes, étant donné que le résultat final dépend également d'une série d'impondérables.