

Rubbol Primer Express

COUCHE DE FOND À SÉCHAGE RAPIDE À BASE DE RÉSINE ALKYDE.

Généralités

Principales propriétés

Séchage très rapide, recouvrable après environ 3 heures.
Bonne adhérence sur le bois nu, les anciennes couches de peinture bien dégraissées et poncées.
Résistant aux intempéries (2 couches peuvent résister pendant environ 1 an sans être repeintes).
Hydrorégulateur.

Application

Couche de fond et couche intermédiaire pour boiseries. Possibilité de réaliser certaines opérations plus rapidement (en un seul jour).

Données d'application

Conditions atmosphériques

Température ambiante 7-30°C avec une H.R. de max. 85%.

Mise en œuvre

Brosse, rouleau.

Données d'application

Prêt à utiliser.

Nettoyage du matériel

Avec du White Spirit ou M600.

Rendement

Pratique: 12-14 m²/l. Dépend de la porosité du support, du mode d'application et de la forme de l'objet.

Épaisseur du film conseillée par couche

Environ 70 µm mouillé = environ 45 µm sec.

Séchage à 15°C/65% H.R.

Temps-limite de reprise 5-8 min., sec hors-poussières après environ 1 heure, et recouvrable après environ 3 heures.

Recouvrable

Peut être recouverte avec des peintures alkydes et par elle-même.

Propriétés

Densité

env. 1,59 kg/dm³.

Extrait sec

Env. 82% en poids = env. 63% en volume.

Adhérence

Excellente sur boiseries nues et anciennes couches de peinture alkyde bien dégraissées et poncées.

Degré de brillant

Mat satiné, 15-20 GU/60° (ISO 2813).

Résistance aux intempéries

Peut résister max. 1 an comme peinture de fond (2 couches).

Conditions de stockage

À l'abri du gel et des températures élevées (5°C - 30°C).

Composants organiques volatils(COV)

Valeur limite en UE pour ce produit (catA/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.

Conditionnement

Emballage

1 - 2,5 litres

Teintes

Blanc et un grand nombre de teintes du nuancier "5051 Color Concept".



Systemes

Qualité du bois

Les chambranles, les fenêtrés et les portes extérieures en bois doivent répondre aux prescriptions STS52-1973 de l'I.N.L. et 104 du Chapitre 4.

Le Sapin Rouge du Nord doit être préalablement traité avec un produit d'imprégnation approprié.

Rubbol Primer Express peut être appliqué dans différents systèmes comme couche de fond et couche intermédiaire tant sur les nouvelles boiseries que sur les supports déjà peints.

L'humidité du bois ne peut pas être supérieure à 16 %.

Nouvelles boiseries

Appliquer une couche de fond de Rubbol Primer Express.

Laisser sécher 3 heures (15°C). Poncer et dépoussiérer.

Le cas échéant reboucher les joints d'assemblage, les fentes, défauts, etc... .

Laisser sécher, poncer et dépoussiérer.

Terminer avec deux couches de Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol DSA plus, Rubbol Satura plus, Rubbol Finura Satin,

Entretien

Laver les couches intactes à l'eau ammoniacale ou du Polyfilla Pro S600 et rincer le tout. Laisser sécher.

Éliminer les couches fissurées ou non adhérentes par ponçage ou décapage. Décaper des surfaces entières. Laver au diluant M600. Changer régulièrement de chiffon.

Après séchage, poncer et dépoussiérer soigneusement.

Traiter les parties dénudées en appliquant une couche de Rubbol Primer Express.

Laisser sécher 3 heures (15°C). Poncer et dépoussiérer.

Le cas échéant reboucher les joints d'assemblage, les fentes, défauts, etc... . Laisser sécher, poncer et dépoussiérer.

Terminer avec une ou deux couches de Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol DSA plus, Rubbol Satura plus, Rubbol Finura Satin,

Données de sécurité

Information de sécurité

Voir fiche de données de sécurité.