

Cetol BLX-Pro Top

WATERGEDRAGEN TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING/BEITS GESATINEERD VOOR BUITEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Duurzaam behoud van aspect.
De houtstructuur wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd.
Bestand tegen UV-straling.
Vochtregulerend.
Blijvend flexibel.

Toepassing

Het beschermen en verfraaien van maatvast schrijnwerk dat is vervaardigd van loof- en naaldhout.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

8-30° met een R.V. van 85% maximum.

Verwerking

Borstel.

Verdunning

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor en tijdens gebruik.

Reiniging van het gereedschap

Direct na gebruik met lauw water – *geen warm water* gebruiken.

Rendement

13-15 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 23°C/50% R.V.

Stofdroog na ca. 1 uur en overschilderbaar na ca. 4 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

Ca. 1,08 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

Ca. 34% in gewicht = ca. 30% in volume.

Glansgraad

Satijn, ongeveer 30 G.U./60° (ISO 2813) na volledige doordroging.

Vloeiing

Goed.

Buitenduurzaamheid

2 à 3 jaar voor een 3-lagen-systeem. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, e.d.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 61 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 – 2,5 liter.

Kleuren

– 4 transparante ready mix tinten : 006 licht eiken, 009 donker eiken, 010 noten, 085 teak.
Alle kleuren kunnen onderling, in een willekeurige verhouding, worden gemengd.
– 85 transparante tinten van het Sikkens CETOL DESIGN COLOR CONCEPT realiseerbaar op de mengmachine. Opmerking: De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de laagdikte en de houtsoort waarop het wordt aangebracht.



Werkwijze**Kwaliteit van het hout**

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de voorschriften STS52-1973 van het N.I.H.
De houtvochtigheid mag max. 16% zijn.

Nieuw houtwerk

Gronden met Cetol BLX-Pro in de gewenste kleur.
4 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.
Gaاتjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.
Afwerken met 2 lagen Cetol BLX-Pro Top.

Onderhoud

Oude lagen in goede staat afwassen met water en ammoniak of Polyfilla Pro S600 en naspoelen.
Laten drogen.
Oude lagen in slechte staat verwijderen.
Vergrijsd houtwerk schuren tot op de natuurlijke houtkleur of behandelen met ontweringswater en voldoende tijd laten inwerken. Indien nodig de bewerking herhalen tot de verkleuring verdwenen is.
Naspoelen met zuiver water en laten drogen. Na droging het geheel schuren en grondig ontstoffen.
Kale delen gronden met Cetol BLX-Pro, kleur aangepast aan de gewenste afwerking.
4 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.
Gaاتjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging glad schuren en ontstoffen.
Afwerken met één of twee lagen Cetol BLX-Pro Top.

Opmerkingen

- Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.
- Voor een goed resultaat is het van belang dat de droogtijd tussen de lagen niet meer dan twee weken is. Indien deze periode overschreden wordt, dan dient de ondergrond afgewassen te worden en zeer licht geschuurd.
- Watergedragen systemen niet toepassen op eik, merbau, afzelia, framiré e.d. ; gebruik Cetol HLS plus of Cetol Novatech en afwerken met Cetol Filter 7 plus of Cetol TGL Satin plus of Cetol TGL Gloss plus.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.