

Cetol BL Opaque

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE DEKKENDE BEITS OP BASIS VAN ACRYLAAT EN ALKYDHARSEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden.

Waterdampdoorlatend.

Goede permanente elasticiteit.

Accentueert de hout- en nerfstructuur.

Dekkend, ideaal voor houtwerk in verschillende houtsoorten.

Bestand tegen UV-straling.

Toepassing

Op nieuw onbehandeld hout.

Het overschilderen van intacte, goed hechtende oude transparante lagen op buitenhoutwerk (na zorgvuldig schuren).

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

8-35°C, minimum 3°C boven het dauwpunt. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80%.

Verwerking

Borstel, rol.

Verdunning

Kan onverdund worden verwerkt.

Goed oproeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik, met water.

Rendement

9 - 12 m²/l. Afhankelijk van de houtsoort, de staat van de ondergrond en de porositeit van de ondergrond.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur, droog na ongeveer 3 uur en overschilderbaar na ongeveer 6 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

1,23 ± 0.05 kg/dm³

Vaste stof gehalte

46 - 50 gew.% = 34 - 40 vol.%.

Glansgraad

Zijdeglans : 25-30 GU (60°) na 7 dagen.

Buitenduurzaamheid

Goed (± 2 jaar).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, de ligging van het object e.d.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter

Kleuren

Een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



Werkwijze***Kwaliteit van hout***

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de voorschriften STS52-1973 van het N.I.H.

Nieuw houtwerk

Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten.

Hardhout :

Een eerste laag Cetol Novatech.

Afwerken met twee of drie lagen (afhankelijk van de kleur/kleurverschil) Cetol BL Opaque.

Tussen de lagen licht schuren!

Naaldhout :

Een eerste laag Cetol HLS plus.

Afwerken met twee of drie lagen (afhankelijk van de kleur/kleurverschil) Cetol BL Opaque.

Tussen de lagen licht schuren!

Renovatie - Bestaande transparante beitsen (intact, goede hechting)

Cetol BL Opaque is ook toepasbaar over oude nog intacte transparante beitsen.

Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en zorgvuldig schuren.

Schuren is noodzakelijk vóór het aanbrengen van de eerste laag Cetol BL Opaque.

Kale delen voorbehandelen met Cetol Novatech.

Afwerken met twee of drie lagen (afhankelijk van de kleur/kleurverschil) Cetol BL Opaque.

Tussen de lagen licht schuren!

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.