

Cetol Clearcoat MB plus

KLEURLOOS ZIJDEGLANZEND ONDERHOUDSPRODUCT MET UITSTEKENDE DUURZAAMHEID OP BASIS VAN NIEUWE GENERATIE HIGH SOLID ALKYDHARSEN VOOR BUITENHOUTWERK.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Bevat binaire lichtstabilisatoren, wat resulteert in een verbeterde UV-bestendigheid.
- Verlengt de levensduur van een transparant gekleurd duurzaam houtbeschermingssysteem op basis van high solid alkydharsen.
- Kleurloos, hierdoor zal de kleur van het initiële beschermingssysteem niet verdonkeren.
- Als bijkomende afwerkingslaag op transparante gekleurde (UV-bescherming) houtbeschermingssystemen, op maatvasten constructies.
- Bij renovatie, als onderhoudssysteem op een intact (nog voldoende gepigmenteerd) filmvormend transparant houtbeschermingssysteem.
- niet geschikt voor toepassing direct op kaal hout.

Toepassing

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

5-35°C. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.
Relatieve vochtigheid maximum. 85 %.

Verwerking

Borstel.

Verdunning

Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.

Reiniging van het gereedschap

Goed oproeren voor gebruik.

Geadviseerde laagdikte per laag

Met white spirit, direct na gebruik.

Nat: 55 µm = droog: 18 µm.

De totale droge laagdikte van het systeem dient minimaal 35 - 40 µm te zijn.

Rendement

Praktisch ongeveer 16 m²/l per laag. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 4 uur en overschilderbaar na 16 - 24 uur.

Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig mogelijk na elkaar aan te brengen. De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan 1 maand.

Eigenschappen

Dichtheid

Ongeveer 0,93 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 59 gew.% = ongeveer 53 vol.%.

Glansgraad

Zijdeglans, 35 - 45 G.U./60° (ASTM D 523).

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter

Kleuren

Kleurloos.

Opmerking: De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de kleur van het onderliggende CETOLsysteem.



Werkwijze**Kwaliteit van hout**

De houtvochtigheid mag max. 16 % zijn.

Nieuw maatvast houtwerk

Gronden met Cetol HLS plus of Cetol Novatech in de gewenste kleur.

24 uur laten drogen. Licht schuren en ontstoffen.

Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.

Vervolgens afwerken met een volledig Cetol Filter 7 plus of Cetol TGL Gloss plus of Cetol TGL Satin plus systeem.

Afwerken met een extra laag Cetol Clearcoat MB plus.

Onderhoud

Enkel op intacte -nog voldoende gepigmenteerde- Cetol Filter 7 plus of Cetol TGL Gloss plus of Cetol TGL Satin plus lagen.

Elke 3 - 4 jaar, afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren.

Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overstrijken met Cetol Clearcoat MB plus.

Opmerkingen

Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.