

CETOL BL NATURAL MAT

Natuurlijke matte afwerking,
zeer duurzaam



MOOI EN BESCHERMEND, ALLES IN ÉÉN. EÉN-POT-SYSTEEM MET EEN MATTE AFWERKING OM DE NATUURLIJKE HOUTEN UITSTRALING VAN JE BUITENWERK LANGER GOED EN MOOI TE HOUDEN.



Deze geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de formule diep in het hout doordringt om het te voeden en het tegelijkertijd van een matte bescherm laag te voorzien.

Belangrijkste eigenschappen

- ✓ Zeer esthetisch : behoud van natuurlijke houten uitstraling
- ✓ Één-pot-systeem : primer en afwerking
- ✓ Matte afwerking
- ✓ Duurzame houtbescherming tegen alle weertypes
- ✓ Snelle droging
- ✓ Zeer goede indringing – voedt het hout in de diepte
- ✓ Weinig filmvormend – gaat niet barsten of afbladeren.
- ✓ Zeer vlotte verwerking

TOEPASSING

Ondergronden

Als transparante afwerking op niet-maatvastе bouwdeleп van loof- en naaldhout zoals bijv. bouwschrijпwerk, timmerwerk, gevelbekleding en omheiningen.

Toepassing

Borstel, rol.
Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor gebruik.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze gegevens hebben betrekking op de kleur:	Kleurloos Base TU
Dichtheid	1,05 ± 0,05 kg/dm ³ .
Bindmiddel	Acrylaat- en alkydhars in waterige dispersie
Glansgraad	Mat. (4-6 GU@85° volgens ISO 2813).
Pigment	Lichtechte transparante ijzeroxiden
Vaste Stofgehalte	Ca. 32,06 ± 2 gew % Ca. 28,50 ± 2 vol %
VOS-EU-grenswaarde	EU grenswaarde voor dit product (catA/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 65 g/l VOS.
Leverbaar in de kleuren	Met het SIKKENS kleurmachinesysteem kunnen tinten van de TU-basis worden geproduceerd.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 15,8 à 19 µm per laag = Nat: 55,5 à 66,6 µm nat per laag.
Vloeiing	Uitstekend.
Hechting	Uitstekend.
Structuur	Zeer glad.
Rendement	15-18 m ² /liter (gebaseerd op aanbevolen laagdikte). Het praktisch rendement is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.
Buitenduurzaamheid	Ongeveer 2 jaar voor een 3 lagen systeem. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, e.d. Zeer lichte kleuren verouderen sneller dan donkere kleuren en zullen dus sneller onderhoud vragen.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Condities	Omgevingstemperatuur: 8 - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.
Verwerking Methoden/ gereedschap	Borstel, rol.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor en tijdens gebruik.
Drogging (20°C/65% R.V.)	Stofdroog na ongeveer 20 minuten kleefvrij na ongeveer 2 uur Overschilderbaar na ongeveer 4 uur. Op één dag zijn verschillende lagen aan te brengen.
Verdunning/Reiniging	Water.
Verdunning %	Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor en tijdens gebruik.
Overschilderbaar	Overschilderbaar na ca. 4 uur.
Overschilderbaar met	Alle gangbare watergedragen producten voor buitenschrijnwerk
Reiniging	Water

SYSTEEMINFORMATIE

Nieuw of kaal gemaakt niet maatvast houtwerk:	Vette houtsoorten ontvetten Gronden met Cetol BL Natural Mat Afwerken met twee lagen Cetol BL Natural Mat
Niet maatvast houtwerk voorzien van intacte waterverdunbare beits:	De intacte lagen zorgvuldig afwassen eventueel met Polyfilla Pro S600 en matten met een schuurmatje (zeker niet doorschuren). Kale delen of kleine gebreken bijwerken met Cetol BL Natural Mat. 4 uur (20°C/65% RV) laten drogen. Afwerken met één of twee lagen Cetol BL Natural Mat.
Niet maatvast houtwerk, reeds behandeld; gebarsten beits of vernislagen of incompatibele lagen	Alle oude lagen verwijderen door afbijten of door föhnen. Verweerd hout schrapen of schuren tot het blanke hout zichtbaar wordt. Zie voor de verdere systeemomschrijving "Nieuw of kaal gemaakt hout"
Opmerkingen	Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen. Voor een goed resultaat is het van belang dat de droogtijd tussen de lagen niet meer dan twee weken is. Indien deze periode overschreden wordt, dan dient de ondergrond afgewassen te worden en zeer licht geschuurd. Watergedragen systemen niet toepassen op eik, merbau, afzelia, framiré e.d. ; gebruik Cetol HLS plus of Cetol Novatech en afwerken met Cetol Filter 7 plus of Cetol TGL Satin plus. Behandel nooit met olie geïmpregneerd hout. <i>Volledig kleurloos voor buiten wordt afgeraden. Probeer te werken met een kleur die zo goed als mogelijk de kleur van het onbehandelde hout benadert.</i>

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	> 100° C
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.
Opmerkingen	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking minimaal 1 jaar. Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Verpakkingen	1 - 2,5 liter.
Beschikbaarheid kleuren	In vele transparante tinten via het Sikkens kleurenmengsysteem. De uiteindelijke kleur van Cetol BL Natural Mat wordt mede bepaald door de houtsoort waarop het product wordt aangebracht.

AkzoNobel Paints Belgium
Sikkens Bouwverven – Peintures bâtiments
PB 80 – 1800 Vilvoorde Tel.: +32 2 254 25 00 Fax. : +32 2 254 24 91 Internet: www.sikkens.be.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.