

Parquet Varnish Satin

ZIJDEGLANZENDE SLIJTVASTE VERNIS VOOR PARKET EN HOUTWERK OP BASIS VAN ALKYD-URETHAAN VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Zeer goed kras- en slijtvast.
- Uitstekend reinigbaar.
- Gemakkelijk te verwerken.
- 1 component.
- Hoge vulling.

Toepassing

Het behandelen van parketvloeren, trappen, wanden, meubels, tafelbladen enz. - binnen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

10-25°C.

Verwerking

Borstel.

Reiniging van het gereedschap

Met white spirit.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: ca. 70 µm = droog: 30 µm.

Rendement

12 à 14 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Droging (23°C/50% R.V.)

Stofdroog na ca. 2 uur, kleefvrij na ca. 4 uur en overschilderbaar na ca. 24 uur.

Eigenschappen

Dichtheid (20°C)

0,91 ± 0,05 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

45 ± 2 gew. %.

Glansgraad

25-35% zijdeglans (Gardner Glossmeter 85°).

Vloeiing

Zeer goed.

Hechting

Zeer goed.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter.



Werkwijze**Nieuw werk**

Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Cetol HLS plus in de gewenste kleur.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Nieuw werk kleurloze afwerking

Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Parquet Varnish Satin kleurloos.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin kleurloos.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Op oude vernislagen in goede staat

De oude lagen op passende wijze voorbereiden door ontvetten, schuren en ontstoffen.
Kale delen inkleuren met Cetol HLS plus.
Na 24 uur schuren en ontstoffen.
Afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin Satin 24 uur droogtijd tussen beide lagen in acht nemen.

Opmerkingen

Ondergronden die vroeger met boenwas werden behandeld kunnen alleen overschilderd worden wanneer alle oude lagen volledig verwijderd worden met de parketschuurmachine.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.