

Rubbol AZ plus

LUCHTDROGENDE HOOGGLANSLAK OP BASIS VAN EEN LOW SOLVENT ALKYDHARS.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Goede weervastheid
- Hoge glans
- Goede lichtechtheid
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoge dekkraft

Toepassing

Voor het lakken van hout en metaal dat op de gepaste wijze voorbehandeld is. Wordt ook toegepast in het kostenbesparende onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk (Sikkens Planmatig Onderhoud).

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

Verwerking

Borstel, rol.

Applicatiegegevens

Product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

White spirit of Sikkens, Verdunning M600.

Rendement

Praktisch : 15 - 17 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat : 70 µm = droog : 40 - 45 µm.

Droging bij 20°C/65 % R.V.

Stofdroog na ca. 2 uur, kleefvrij na ca. 2.30 uur en overschilderbaar na ca. 18 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

Wit : ca. 1,14 kg/dm³

Vaste stof gehalte

68 - 74 gew.% = 60 - 64 vol.%

Glansgraad

≥ 80 GU / 20°

Hechting

Uitstekend op alkydhars grondverven en op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Elasticiteit Erichsen

Na een doorharding van 90 uur bij 23°C : > 7 mm (afhankelijk van de kleur).

Reinigbaarheid

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Zeer goed, ca. 5 jaar voor een 3-lagen systeem op een goede ondergrond.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk e.d.

Vergeling

Bij binnentoepassingen zal Rubbol AZ plus (wit en pasteltinten) onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks licht vergelen.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,50 liter

Kleur

Wit en vrijwel alle kleuren van de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".

Werkwijze

Houtsoorten in de duurzaamheidsklasse III, IV en V verduurzamen met een geschikt impregneermiddel.
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten.
Volledig gronden met Rubbol Primer plus.
24 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen.
Voorlakken met RUBBOL AZ PLUS.
24 uur laten drogen. Eventueel licht schuren en ontstoffen.
Aflakken met RUBBOL AZ PLUS.
Opmerking: de natte laagdikte van RUBBOL AZ PLUS mag niet hoger zijn dan 75 µm.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsaspecten

Zie veiligheidsinformatie