

# Rubbol Primer Express

## SNELDROGENDE GRONDVERF OP BASIS VAN ALKYDHARS.

### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Zeer snelle droging, kan na ongeveer 3 uur overschilderd worden.  
Hecht goed op kaal hout en goed gereinigde en geschuurde oude laklagen.  
Weervast (2 lagen kunnen ca. 1 jaar onafgeschilderd overstaan).  
Vochtreulerend.

Toepassing

Het gronden en overgronden van houtwerk, met mogelijkheid een aantal werkzaamheden snel na elkaar (op 1 dag) uit te voeren.

### Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur: 7-30°C met een R.V. van max. 85%.

Verwerking

Rol, borstel

Applicatiegegevens

Gebruiksklaar..

Reiniging van het gereedschap

Met White-Spirit of M600.

Rendement

Praktisch: 12-14 m<sup>2</sup>/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Ongeveer 70 µm nat = ongeveer 45 µm droog.

Droging bij 15°C/65% R.V

Open tijd 5-8 min, stofdroog na ca. 1 uur, en overschilderbaar na ongeveer 3 uur.

Overschilderbaarheid

Goed overschilderbaar met zichzelf en met alkydhars lakken.

### Eigenschappen

Dichtheid

Ongeveer 1,59 kg/dm<sup>3</sup>.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 82 gew.% = ongeveer 63 vol.%

Hechting

Zeer goed op kaal hout en op goed gereinigde en geschuurde oude alkydhars laklagen.

Glansgraad

Mat zijdelanzend, 15-20 GU/60° (ISO 2813).

Buitenduurzaamheid

Kan maximaal 1 jaar ongeschilderd overstaan (2 lagen).

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 299 g/l VOS.

### Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter

Kleur

Wit en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



---

**Werkwijze****Kwaliteit van hout**

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de voorschriften STS52-1973 van het N.I.H. en 104 Hfdst. 4.

Rode Noorse den vooraf verduurzamen met een geschikt impregneermiddel.  
Rubbol Primer Express kan in verschillende systemen als grond- en overgrondverf worden toegepast, zowel op nieuw houtwerk als op reeds geschilderde ondergronden.  
De houtvochtigheid mag max. 16% zijn. De houtvochtigheid mag max. 16% zijn.

**Nieuw houtwerk**

Gronden met Rubbol Primer Express.

Minimaal 3 uur (15°C) laten drogen. Schuren en ontstoffen.

Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.

Afwerken met 2 lagen Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol DSA plus, Rubbol Satura plus, Rubbol Finura Satin, ... .

of

Afwerken met een tweede laag Rubbol Primer Express en één laag Rubbol XD Gloss of Rubbol XD Semi-gloss.

**Onderhoud**

Oude lagen in goede staat afwassen met water en ammoniak of Polyfilla Pro S600 en naspoelen.

Oude lagen in slechte staat verwijderen door schuren of afbijten. Volledige vlakken afbijten.

Nawassen met verdunner M600. Regelmatig nieuwe/propere doeken gebruiken.

Na droging het geheel schuren en grondig ontstoffen.

Kale delen gronden met Rubbol Primer Express.

Minimaal 3 (15°C) uur laten drogen. Schuren en ontstoffen.

Gaatjes, naden en scheuren opstoppen. Na droging gladschuren en ontstoffen.

Afwerken met 2 lagen Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol DSA plus, Rubbol Satura plus, Rubbol Finura Satin, ... .

of

Afwerken met één laag Rubbol XD Gloss of Rubbol XD Semi-gloss (eerst eventueel een tweede laag Rubbol Primer Express aanbrengen).

**Veiligheidsaspecten**

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.