

DEFINICIÓN

Recubrimiento acuoso flexible a base de resina acrílica y polisiloxano (silicona), para fachadas.

PROPIEDADES

Combina los aspectos positivos de las pinturas plásticas y de las pinturas minerales:

- Impermeable a la lluvia
- Muy permeable al vapor de agua
- Muy flexible a altas y bajas temperaturas
- Fácil de aplicar

USOS

Protección y decoración de fachadas en exteriores tanto nuevas como pintadas.

Sobre superficies lisas o rugosas.

Sobre superficies con microfisuras.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Satinado bajo
Color	Blanco y colores de la colección Fachadas y de la colección 4041 Color Concept, más de 1.600 colores con máquina tintométrica
Densidad media	Aprox.: 1.48 Kg/L
Viscosidad	Aprox.: 130-140 K.U a 23°C
Contenido en sólidos	Peso aprox.: 69% Volumen aprox.: 54%
Permeabilidad vapor agua	0,16 m (EN 1062.2)
Permeabilidad agua	0.06 kg/m ²
Permeabilidad CO ₂	0.036m
Flexibilidad a 23°C	300%
Flexibilidad a 0°C	80%
Resistencia al frote	Superior a 10.000 frotos conforme Norma DIN 53778
Envasado	15L
VOC	Valor limite en UE para este producto (cat.A/c): 75g/l (2007) / 40g/l (2010) Alphaloxan Flex contiene un máximo de 8 g/l VOC

SOPORTE

Superficies de albañilería nuevas o antiguas. Superficies pintadas con pinturas al silicato.

MODO DE EMPLEO**Condiciones de aplicación**

Temperatura de aplicación	Entre 8-35°C.
Máxima humedad relativa	Máximo 85%.
Útiles de aplicación	Las superficies deben estar completamente secas Brocha o rodillo. Dilución: 0-5% con agua Pistola airless. Dilución max 15% con agua
Limpieza de útiles	Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Aprox. : 5-6 m ² /L Depende de la irregularidad y absorción de la superficie.
Secado a 20°C y 65% HR	4 horas
Repintable	16 horas

SISTEMA DE APLICACION

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos, algas con Alpha Desinfectar. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado.

Superficies nuevas

Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, fijar previamente con Alpha Fix (fijador al disolvente).

Aplicar una mano de Alphaloxan Primer y acabar con una o dos manos de Alphaloxan Flex.

Superficies antiguas

Antiguas pinturas plásticas o sintéticas, deben de ser totalmente eliminadas para permitir la correcta difusión al vapor de agua del sistema Alphaloxan. Únicamente se pueden conservar antiguas capas de pintura al silicato previo cepillado para obtener una superficie adecuada.

Aplicar una mano de Alphaloxan Primer sobre toda la superficie y acabar con una o dos capas de Alphaloxan Flex

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tiempo de almacenaje

1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



EDICIÓN 09/2010 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C/ Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Limitada I.R.M. de Barcelona, T.41322, H.nº B-45.052, Inscip. 157 - N.I.F. B-08-218158

