

Peinture de décoration intérieure à effet de chaux nuancé, en phase aqueuse

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 7a2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.
Surfaces murales.

SUBJECTILES

Plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2).

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Bel effet de chaux nuancé.
- Faible odeur et rapidité de séchage.
- 40 teintes contemporaines.
- Facilité d'application.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Copolymère en dispersion aqueuse.
Pigment :	Charges sélectionnées.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Mat/Satiné.
Extrait sec en poids :	54 % ± 2
Extrait sec en volume :	33% ± 3
Densité moyenne :	1,44 ± 0,05
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) :30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l.
Emission dans l'air intérieur *:	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Base	W05.
Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	40 teintes nuancier ALPHA AVIGNON.
Outils	Rouleau polyamide texturé 12 mm, spalter ou brosse plate.

Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	3 à 5 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface, de l'absorption du support du mode d'application et du pourcentage de dilution.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussière : 1 heure. Recouvrable : environ 16 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 59-1. Exécution des travaux avant peinture pour rendre le support apte à l'application d'un enduit décoratif. Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à + 35°C. Appliquer le produit par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR. Impression : ALPHA PRIMER SF ou ALPHA BL IMPRESSION.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Conseil utile	Ce produit est sensible aux chocs et aux projections d'eaux. En cas de taches, il est possible d'éliminer la zone souillée à l'aide d'une éponge humide, puis reconstituer le relief final.
Application	Première couche : Appliquer, au rouleau polyamide texturé, l' ALPHA AVIGNON dans la teinte souhaitée. Dans le produit encore frais, effectuer un lissage par un passage croisé, à l'aide d'un spalter ou d'une brosse plate. Attendre 6 heures, le produit aura nettement blanchi par rapport à la teinte du produit frais. Deuxième couche : Appliquer l' ALPHA AVIGNON dans la même teinte à l'aide d'une brosse large. Travailler par bandes verticales d'un mètre environ. Procéder par touches irrégulières successives, espacées les unes des autres de 20 cm environs. Toujours par touches irrégulières, combler les espaces jusqu'à recouvrir l'ensemble de la première couche.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.