

# ALPHATOP TALOCHE PLUS

Finition talochée mate gros grains des systèmes d'imperméabilisation

## ALPHATOP



- Résine à réticulation U.V.
- Contient un agent de protection du film retardant l'encrassement par les micro-organismes.
- Forte granulométrie permettant un masquage aisé des irrégularités du support.

### DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Extérieur. Façades nécessitant une imperméabilité I1 à I4.
Subjectiles	Enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, mortiers de plâtre chaux, dont la nature, la qualité et l'état sont conformes au NF DTU 42.1 (norme NF P 84-404). Anciennes peintures bien adhérentes sur les supports cités ci-dessus.

### CARACTERISTIQUES

Classification:	AFNOR, Famille I – Classe 7b2
Liant :	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de Titane (blanc).
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Brillant spéculaire final : < 3 GU sous 85° selon la norme NF EN ISO 2813. Mat.
Densité moyenne :	1,40 ± 0.05
Extrait sec en poids :	74 % ± 2
Extrait sec en volume :	60 % ± 3

COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

---

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Blanc/ base W05.
Teintes	Teintes réalisables avec le système machine à teinter SIKKENS.
Outils	Platoir à lame inox. Taloche plastique rectangulaire à semelle lisse. Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	- 1500 g/m <sup>2</sup> minimum sur fonds lisses pour systèmes I1, I2, I3, et I4. Les grammages indiqués correspondent à l'épaisseur sèche théorique minimale exigée sur fond lisse pour obtenir les performances indiquées ci-après. Sur support à relief, les consommations doivent être augmentées pour respecter les épaisseurs minimales requises.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec au toucher:3 à 5 heures. Recouvrable : environ 24 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

---

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU 42.1 (norme NF P 84-404). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture aux copolymères en dispersion aqueuse. En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.
Recommandations	Ne pas appliquer sur ITE. Ne jamais arrêter le travail au milieu d'une face. Ne pas traiter : - les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes. - par temps pluvieux ou par vent fort. - les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gelées pendant le séchage. Ne pas utiliser 2 lots différents sur une même face en travaux de finition. Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon le NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges, trumeaux...).
Conseils utiles	Pour éviter les reprises, appliquer par panneaux. Appliquer avec le platoir sur plusieurs mètres carrés, égaliser pour obtenir une épaisseur régulière. Avec la taloche plastique à semelle lisse, donner l'aspect recherché.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## SYSTEMES D'APPLICATION

---

Après travaux préparatoires et d'apprêt (traitement des fissures) conformément au NF D.T.U 42.1 (norme NF P 84-404).  
Sur subjectiles à base de liant hydraulique.

---

**La décision de conserver l'ancien revêtement devra dans tous les cas faire l'objet d'une étude préalable. En son absence, le décapage des anciens fonds est obligatoire.**

### Système E5V2W2A2

#### Classe I1

Résistance à la  
Microfissuration < 2/10e mm

- 1 couche **DIWAFIX** ou **ALPHA PRIMER SF** à 250-300 g/m<sup>2</sup>
- 1 couche **ALPHATOP TALOCHE PLUS** à 1500 g/m<sup>2</sup>

### Système E5V2W2A3

#### Classe I2

Résistance à la  
fissuration < 5/10e mm

- 1 couche **DIWAFIX** ou **ALPHA PRIMER SF** à 250-300 g/m<sup>2</sup>
- 1 couche **DIWATOP INTERMEDIAIRE** à 300 g/m<sup>2</sup> minimum
- 1 couche **ALPHATOP TALOCHE PLUS** à 1500 g/m<sup>2</sup>

### Système E5V2W2A4

#### Classe I3

Résistance à la  
fissuration < 10/10e mm

- 1 couche **DIWAFIX** ou **ALPHA PRIMER SF** à 250-300 g/m<sup>2</sup>
- 1 couche **DIWATOP INTERMEDIAIRE** à 500 g/m<sup>2</sup> minimum
- 1 couche **ALPHATOP TALOCHE PLUS** à 1500 g/m<sup>2</sup>

### Système E5V2W2A5

#### Classe I4

Résistance à la  
fissuration < 20/10e mm

- 1 couche **DIWAFIX** ou **ALPHA PRIMER SF** à 250-300 g/m<sup>2</sup>
- 1 couche **DIWATOP INTERMEDIAIRE** à 800 g/m<sup>2</sup> minimum
- Avec **POLYFILLA PRO ARMATURE LISSE 1000** marouflée dans la sous couche
- 1 couche **ALPHATOP TALOCHE PLUS** à 1500 g/m<sup>2</sup>

### SUR PLATRE : nous consulter

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154