

*Vernis mat transparent teinté, incolore
à base de résines acryliques polyuréthanes
en phase aqueuse*

CLASSIFICATION

AFNOR: Famille I – Classe 7b2/6a.

DOMAINE D'EMPLOI

Boiseries intérieures.

SUBJECTILES

Bois et dérivés du bois (Lambris, moulures, petit mobilier...), dont la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1 (NF P 74-201).

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Bon rendu
- Très bonne durabilité
- Résistance aux chocs et à la griffe
- Valorisation de la nature du bois
- Bel arrondi
- Aspect mat décoratif
- Non jaunissant
- Faible odeur

CARACTERISTIQUES

Liant :	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigment :	Tons bois : oxydes de fer transparents
Solvant :	Eau
Degrés de brillant :	Mat.9 GU à 85°
Extrait sec en poids :	31 % ± 2
Extrait sec en volume :	27 % ± 3
Densité moyenne :	1.04 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :130g/l (2010) Ce produit contient au maximum 75 g/l
Emission dans l'air intérieur* :	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	1 L et 5 L
Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées
Teintes	Incolore et 1 base TC pour réaliser les teintes CETOL DESIGN CLASSIC et STYLE, BOIS TENDANCES et NATURAL BALANCE. Ne pas dépasser 90 graduations de pâte par litre de produit.
Outils	Brosse plate ou spalter type Aquaselle, rouleau microfibrés 10 mm.
Précautions	Bien remuer avant emploi et en cours d'utilisation.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	12 m ² /litre environ. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussière : 1 heure Recouvrable : 6 heures Dur : 24 heures La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1(NF P 74-201). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un vernis. En outre ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à + 35°C.
Recommandations importantes	Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile ou cirés. Sur bois exsudant des cors gras, dégraisser au diluant synthétique. Ne pas utiliser directement CETOL BL VARNISH SATIN sur des essences contenant des extraits hydrosolubles, Movingui par exemple.
Conseils utiles	En présence d'anciennes lasures ou vernis, réaliser un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire. Reboucher les joints d'assemblages défectueux, les fentes, gerces, etc., au mastic POLYFILLA Pro W210 ou W300.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux Neufs	Bois tendres ou durs : - 1 couche CETOL BL VARNISH MAT dilué à 10% d'eau + 2 couches CETOL BL VARNISH MAT.
Travaux de rénovation	Après travaux préparatoires d'usages : - 1 à 2 couches de CETOL BL VARNISH MAT. Sur ancien fond en mauvais état ou tous revêtements incompatibles, après mise à nu du support se reporter aux travaux neufs.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.