

# CETOL FILTER 7 PLUS

## Lasure de finition à base de résine alkyde



- Excellente tenue dans le temps.
- Très bonne tension du film.
- Longue durabilité aux intempéries.
- Bon pouvoir garnissant.
- Contient un agent de protection du film.

### DOMAINE D'APPLICATION

|                  |   |
|------------------|---|
| Domaine d'emploi | Extérieur.<br>Lasure pour bois de menuiseries de bâtiment, de charpentes, de bardages, de clôtures.   |
| Subjectiles      | Bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux NF D.T.U 59.1 (NF P 74-201-1 et 2). |

### CARACTERISTIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classification:         | AFNOR, Famille I – Classe 4a  |
| Liant :                 | Résine alkyde.  |
| Pigment :               | Oxydes de fer transparents solides à la lumière.  |
| Solvant :               | Hydrocarbures aliphatiques.   |
| Degrés de brillant :    | Brillant spéculaire final : 25 – 35 GU valeur à 60° selon la norme NF EN ISO 2813.<br>Satiné moyen.   |
| Densité moyenne :       | 0,92 ± 0,05   |
| Extrait sec en poids :  | 60 % ± 2  |
| Extrait sec en volume : | 53 % ± 3  |
| COV :                   | Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :400g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 399 g/l. |

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

---

|   |   |
|---|---|
| Conservation                            | Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.   |
| Bases                                   | 2 bases TC et TU et 6 teintes transparentes prêtes à l'emploi : 006 chêne clair, 009 chêne foncé, 010 noyer, 042 buis, 077 pin d'Oregon, 085 Teck.<br>Toutes les teintes sont miscibles entre elles.                                |
| Mises à la teinte                       | Teintes réalisables à partir des bases TC et TU avec le système machine à teinter SIKKENS.  |
| Outils                                  | Brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau laqueur laine 4mm ou rouleau microfibras 8-14mm.<br>Ne pas appliquer au pistolet.<br>Prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi et en cours d'utilisation.                                |
| Nettoyage des outils                    | White spirit ou diluant synthétique aussitôt après usage.   |
| Rendement                               | Pratique par couche : environ 18 m <sup>2</sup> /litre.<br>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.   |
| Temps de séchage à :<br>23°C et 50% H.R | Hors poussière : environ 4 heures.<br>Sec au toucher: environ 8 heures.<br>Recouvrable : environ 18 heures.<br>La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage. |

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Mise en œuvre               | Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2).<br>Exécution des travaux avant mise en lasure pour rendre le support apte à l'application d'une lasure alkyde.<br>En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.   |
| Recommandations importantes | Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile.<br>Les systèmes en lasures entièrement incolore sont proscrits par le NF DTU 59-1 (NF P 74-201).<br>Les teintes très claires vieillissent plus rapidement que les teintes soutenues.<br>Sur bardage, la première couche de lasure doit être obligatoirement appliquée sur les deux faces et tranches conformément aux prescriptions des NF DTU 59-1 et NF DTU 41-2.<br>Ne pas appliquer sur des bois contenant des substances anti-siccatives comme l'IROKO.<br>Ne pas appliquer sur WESTERN RED CEDAR.<br>En présence d'anciennes lasures même très usées faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire<br>Le degré de brillant peut varier en fonction de la teinte. |
| Conseils utiles             | Reboucher les joints d'assemblage, les fentes, les gerces, etc., au POLYFILLA PRO W300 ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE.   |
| Sécurité                    | Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.<br>Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.  |

## SYSTEMES D'APPLICATION

---

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

### Travaux neufs :

|                  |  |
|------------------|--|
| Sur bois tendres | 1 couche <b>CETOL HLS PLUS</b><br>2 couches <b>CETOL FILTER 7 PLUS</b> |
| Sur bois durs    | 3 couches <b>CETOL FILTER 7 PLUS</b>                                   |

### Travaux d'entretien :

|  |   |
|--|---|
| Ancien fond de lasure bien adhérent et en bon état   | Eventuellement retouches au <b>CETOL HLS PLUS</b> ou <b>CETOL FILTER 7 PLUS</b><br>2 couches <b>CETOL FILTER 7 PLUS</b> |
| Ancien fonds en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles | Après remise à nu du subjectile se reporter aux systèmes « travaux neufs ».   |

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny- R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154