

## *Vernis satiné teinté ou incolore, à base de résines alkydes-uréthanes*

### CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 4a.

### DOMAINE D'EMPLOI

Boiseries intérieures.

### SUBJECTILES

Bois et dérivés du bois (Parquets, escaliers, lambris, moulures, petit mobilier) dont la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1 (NF P 74-201) et DTU 59-3 (NF P74-203)

### QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Bon rendu.
- Très bonne durabilité
- Valorisation de la nature du bois
- Bel arrondi
- Aspect satiné décoratif

### CARACTERISTIQUES

<b>Liant :</b>	Résine alkydes uréthanes
<b>Pigment :</b>	Tons bois : oxydes de fer transparents
<b>Solvant :</b>	White- spirit
<b>Degrés de brillant :</b>	Environ 25 GU à 60°après 21 jours de séchage. Satiné
<b>Extrait sec en poids :</b>	58 % ± 2%
<b>Extrait sec en volume :</b>	48 % ± 3 %
<b>Densité moyenne :</b>	0.96 ± 0.05
<b>Point éclair</b>	41°C
<b>COV :</b>	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :400g/l (2010) Ce produit contient au maximum 400 g/l
<b>Emission dans l'air intérieur*</b>	A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

<b>Conditionnement</b>	1 L et 5 L
<b>Conservation</b>	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées
<b>Teintes</b>	Incolore, légèrement ambré. 1 base TC pour réaliser les teintes CETOL DESIGN CLASSIC et STYLE, BOIS TENDANCES et NATURAL BALANCE (ne pas dépasser 90 graduations)
<b>Outils</b>	Brosse à vernir. Brosse plate ou spalter, rouleau microfibres 10 mm
<b>Précautions</b>	Bien remuer avant emploi et en cours d'utilisation
<b>Nettoyage des outils</b>	White-spirit aussitôt après usage
<b>Rendement</b>	14 m <sup>2</sup> /litre environ. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
<b>Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R</b>	Hors poussière : 3 heures Sec 6 heures Recouvrable : 24 heures La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

<b>Mise en œuvre</b>	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1(NF P 74-201). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un vernis. En outre ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à + 35°C
<b>Recommandations importantes</b>	Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile ou cirés. Ne pas utiliser directement CETOL VT SATIN sur des essences contenant des antioxydants tel que l'IROKO.
<b>Conseils utiles</b>	En présence d'anciennes lasures ou vernis réaliser un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire. Reboucher les joints d'assemblages défectueux, les fentes, gerces, etc., au Polyfilla Pro W210 ou W300.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
<b>Travaux Neufs</b>	<b>Bois tendres ou durs :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 couches CETOL VT SATIN</li> </ul>
<b>Travaux de réfection</b>	<b>Après travaux préparatoires d'usages</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 2 couches de CETOL VT SATIN.</li> </ul> Sur ancien fond en mauvais état ou tous revêtements incompatibles, après mise à nu du substrat se reporter aux travaux neufs.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.