

Sous couche pour peinture décorative intérieure à base de chaux

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36.005 : Famille I – Classe 1c.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.

Surfaces murales.

SUBJECTILES

Plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit de ciment, béton, fibrociment, anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1 (NF P 74-201-1 et 2).

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Parfaite adhésion sur des murs neufs ou peints avec des peintures en émulsion.
- Haut pouvoir garnissant.
- CHALIX DECOR ANCORANTE s'applique en sous couche de CHALIX DECOR FINITURA pour la réalisation des effets "chaux spatulée" (Stucco Lucido) et "chaux broyée (Stucco Patinata).

CARACTERISTIQUES

Liant :	Chaux (>95%) et copolymères vinyliques en phase aqueuse.
Pigment :	Charges naturelles sélectionnées et particules de marbre.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Mat.
Extrait sec en poids :	56 % ± 2
Extrait sec en volume :	38 % ± 3
Densité moyenne :	1.58 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/g) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.
Emission dans l'air intérieur* :	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .	

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Blanc.
Dilution	Dilution impérative 30-35% d'eau.
Outils	Brosse carrée.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Environ 5-6 m ² /L. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support du mode d'application et du pourcentage de dilution.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors poussières 2 heures. Recouvrable : minimum 16 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. (Norme NF P 74-201). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'un enduit décoratif. En outre ne pas appliquer par température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à + 35°C. Impression : ALPHA PRIMER SF.
Conseil	Appliquer à la brosse carrée, CHALIX DECOR ANCORANTE dilué en dépose croisée. Se reporter également à la fiche technique du CHALIX DE COR FINITURA.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale
Finitions	CHALIX DE COR FINITURA en effet chaux broyée (Calce Patinata) ou chaux spatulée (Stucco Lucido). Se reporter à la fiche technique de ce produit.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.