



SIKKENS LASURE

Description du produit	Lasure transparente satinée, en phase solvant pour les bois extérieurs
Qualités (points +)	Préserve et valorise l'aspect du bois Très longue durée : garantie 7 ans* Microporosité : Laisse respirer le support 2 en 1 : sous-couche et finition en un seul produit
Type de supports	Volets, portes, fenêtres, bardages, portails Convient pour les bois
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à lasurer doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Bois non peints ou non lasuré : Nettoyer et dégraisser, poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépeussier. Ensuite, appliquer 3 couches de Sikkens Lasure Satin. Sur bois tendre de type résineux, prévoir l'application d'une sous couche adaptée. Bois déjà lasurés en bon état : Poncer légèrement pour obtenir une surface lisse et dépeussier. Appliquer une couche de Sikkens Lasure Satin sur les parties dénudée. Ensuite, appliquer 2 couches de Sikkens Lasure Satin. Bois déjà lasurés en mauvais état : Eliminer complètement les anciennes lasures par ponçage et dépeussier. Dégraisser si nécessaire. Ensuite, appliquer 3 couches de Sikkens Lasure Satin. Sur bois tendre de type résineux, prévoir l'application d'une sous couche adaptée.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. Ne pas appliquer sur des bois contenant des substances anti-siccatives comme l'IROKO. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Lasure prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la lasure. La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des lasures exposées aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés. La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà lasurés teintés en bon état. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau pour laque glycéro (en phase solvant) Ne pas appliquer au pistolet
Nettoyage du matériel :	White Spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	14 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Hors poussière 3 h Recouvrable 16 h
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	15 à 30 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813
Extrait sec en volume :	52% ± 3
Masse volumique du blanc :	0.93 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Lasure glycérophthalique Phase solvant
Teintes :	4 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 03 44 31 39 90.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 03 44 31 39 90