

Impression sous couche fixante, à base de résines styrènes acryliques émulsifiées en phase aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 7b2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur.

Couche d'impression sur support neuf ou ancien système, peint ou non peint, destinée à être recouverte par toutes finitions en phase aqueuse.
S'utilise impérativement en impression sous-couche dans les systèmes **ALPHA TACTO** et **ALPHA METALLIC**.

SUBJECTILES

Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, bois et matériaux dérivés du bois. La nature, la qualité, l'état, les traitements, l'utilisation et les préparations sont conformes au NF D.T.U 59.1.(NF P 74-201).

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Impression et sous couche, disponible en teintes machine.
- Nourrit, consolide et bloque les anciens fonds et fonds poreux.
- Régularise les variations de brillance des finitions grâce à son pouvoir bloquant et uniformisant.
- Améliore l'adhérence des finitions.
- Insaponifiable.
- Faible odeur.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résines styrènes acryliques.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile et charges minérales.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Très Mat (Norme ISO 2813) – Brillant spéculaire < 5 GU à 85°.
Extrait sec en poids :	49 % ± 2
Extrait sec en volume :	34 % ± 3
Densité moyenne :	1,37 ± 0.05
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur*:	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Blanc et 1600 teintes du nuancier 4041 et 2070 teintes du nuancier 5051.
Outils	Brosse, rouleau polyester tissé 6 à 13 mm, suivant régularité et porosité du support et en fonction de l'état de finition souhaité.
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 10 à 12 m ² /litre (application brosse). Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Hors collant : 30 minutes. Sec : environ 2 heures. Recouvrable : environ 12 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU 59-1. Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une impression en phase aqueuse.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Travaux Neufs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche ALPHA BL GROND (2 couches dans le cadre des systèmes ALPHA TACTO et ALPHA METALLIC) Et <ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de finition ou système décoratif en phase aqueuse
Travaux d'entretien	Anciens fonds de peintures bien adhérentes et en bon état : <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche ALPHA BL GROND (2 couches dans le cadre des systèmes ALPHA TACTO et ALPHA METALLIC) Et <ul style="list-style-type: none"> • 1 ou 2 couches de finition ou système décoratif en phase aqueuse
Travaux de réfection	Anciens fonds en mauvais état, anciens vernis pelliculaire ou autres revêtements incompatibles : - Après mise à nu du support, se reporter aux systèmes « Travaux neufs ».

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.