

RUBBOL PRIMER

Vandeninis medienos gruntas



Vandeniniai greitadžiūviai medienos gruntavimo dažai akrilo ir alkido rišiklių mišinio pagrindu. Stipriai sukimba su pagrindu, padidina vandeninių apdailos dažų ilgaamžiškumą. Veiksmingai saugo nuo drėgmės ir pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu. Gruntavimo dažus galima tonuoti apdailos dažams artimu atspalviu.

PASKIRTIS

Obliuotai, glotniajai ir pjautinei medienai gruntuoti – apkalai, medinėms plokštėms, pertvaroms. Vidaus ir lauko darbams.

PAGRINDAS

Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nepažeistas grybinių ydų ir kenkėjų. Medienos drėgnis turi būti 14–20 % ribose.

ĮMIRKYMAS

Dažant paviršių vandeniniais gaminiais, kad lauke esantys paviršiai būtų maksimaliai apsaugoti, anksčiau nedažytą medieną reikia nugruntuoti biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“. Įmirkomasis gruntas padeda apsaugoti paviršių nuo grybinių ydų (pvz., puvinio ir pamėlynavimo). Prieš apdorojant toliau, įmirkyta mediena turi džiūti 24 valandas.

GRUNTAVIMAS

- Prieš gruntuojant būtina įsitikinti, ar mediena visiškai išdžiūvusi. Paviršių nugruntuokite 1 dažų „Rubbol Primer“ sluoksniu. Priklausomai nuo paviršiaus apdorojimo būdo ir poreikio, gruntavimo dažus galima skiesti švriu vandeniu santykiu iki 1:2. Dažykite paviršių teptuku arba šepetine dažymo mašina.
- Išmaišykite gaminį prieš pradėdami jį naudoti ir kartais pamaišykite darbo metu.
- Paviršių apdorojant ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...+25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), gaminio temperatūra turi būti aukštesnė kaip +15 °C, sant. oro drėgnis iki 80 %. Nepatartina dirbti esant skersvėjui ir jei paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes dėl intensyvaus vandens garavimo gaminyje gali blogai sukibti su mediena.
- Darbo įrankius plaukite vandeniu iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechaniškai.

GALUTINĖ APDAILA

Paviršių dažykite 2 sluoksniais tinkamais vandeniniais akrilinais arba aliejiniais dažais, pvz., „Sikkens Rubbol Facade Special“, „Sikkens Rubbol Timber Special“, „Sikkens Rubbol Facade Flow“.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	<i>Vidaus ir lauko darbams</i>
Riškis	<i>Akrilas / alkidas</i>
Spalva	<i>Balta</i>
Tonavimas	<i>„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW ir BC</i>
Tankis	<i>BW ir balti: 1,1–1,2 kg/l BC: 0,9–1,1 kg/l</i>
Klampa	<i>DIN 4 45–55 sek./23 °C</i>
Sausųjų medžiagų dalis (neskiestas gaminys)	<i>BW ir balti: 34–36 % BC: 24–27 %</i>
Blizgumas (Gardner, 60°)	<i>Pusiau matiniai 15–25 GU Galutinis blizgumas priklauso nuo paviršiaus įgerties, sluoksnio storio, dengimo būdo ir kitų sąlygų.</i>
Džiūvimo laikas (23 °C, sant. drėgn. 50 %)	<i>Po 30 val. nekimba dulkės, po 2 val. galima tepti kitą sluoksnį, po 24 val. apdorotas detales galima krauti vieną ant kitos. Nurodytas džiūvimo laikas yra sąlyginis ir priklauso nuo medienos savybių bei džiūvimo sąlygų.</i>
Sąnaudos (1 neskiesto gaminio sluoksnis):	<i>Obliuota mediena: 80–120 g/m² Pjautinė mediena: 100–140 g/m²</i>
Skiediklis	<i>Vanduo</i>
Darbo įrankiai	<i>Teptukas, šepetinė dažymo mašina</i>
Įrankių valymas	<i>Vanduo</i>
Laikymo trukmė neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje	<i>18 L – 24 mėn.; 950 L – 6 mėn.</i>
Laikymo sąlygos (sandėliavimas ir transportavimas)	<i>Neatidarytoje originalioje pakuotėje +5...+35 °C temperatūroje.</i>
Pakuotė	<i>18 L (BW), 18,6 L (BC), 950 L (balti)</i>

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/d) – 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis gaminyje 60 g/l.

Dirbant būtina laikytis medžiagos saugos duomenų lape pateiktų saugos reikalavimų!

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760

Kai kurie apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.