



## Alpha Sanocryl

00237

**Zeer goed reinigbare bacteriebestendige muurverf voor binnen op basis van zilverionen technologie en waterverdunbare acrylaatcopolymerdispersie**

### Algemeen

#### *Belangrijkste eigenschappen*

De verffilm is bestand tegen bacteriën.  
Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.  
Isobetadine, andere ontsmettingsmiddelen en bloed laten na reinigen geen sporen na en worden geïsoleerd na overschilderen.  
Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.  
Lange open tijd.  
Zeer gemakkelijk te verwerken met kwast, roller, airless spuitapparaat.  
Mooi en glad eindresultaat.  
Geurarm  
Snel drogend.

#### *Toepassing*

Het behandelen van pleisterwerk, beton en glasvezelbekleding in bijvoorbeeld therapie- en behandelingsruimtes en openbare ruimte.  
Daar waar een goede hygiëne gewenst is.

### Verwerkingsgegevens

#### *Verwerkingscondities*

Luchttemperatuur: 5-30°C.  
Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

#### *Verwerkingsmethoden*

Met kwast, roller, airless spuitapparaat en Easy Spray methode.  
Kwast: bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch).  
Roller: bij voorkeur Meesterhand muurverfroller (gladwerk) en Meesterhand muurverfroller, poolhoogte 8 mm (grove ondergrond).

#### *Verwerkingsgegevens*

**Airless spuitapparaat**  
Verdunning: geen.  
Spuitdruk: 80-120 bar.  
Aanbevolen spuittips:  
Graco: LP 517 of 519 spuittip RAC X LP TIP  
Wagner: HEA Protip 5-17

#### *Reiniging gereedschap* *Theoretisch rendement*

Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.  
Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt.  
Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.  
Direct na gebruik met water.  
Ca. 10 m<sup>2</sup>/l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.



## Alpha Sanocryl

00237

### Veiligheidsinformatie

*Vlampunt*  
*Wettelijke voorschriften*

> 100°C.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

*Productveiligheidsblad*

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Eigenschappen

*Glansgraad*  
*Structuur*  
*Dichtheid*  
*Vaste stofgehalte*  
*Droging bij 20°C/65% RV*

Mat.

Glad.

1,30-1,40 kg/dm<sup>3</sup>.

Wit: ca. 55 gew.% = ca. 33 vol.%.

Stofdroog na: ca. 1 uur.

Overschilderbaar na: 2-4 uur.

*Was- en schrobvastheid*

Bestand tegen schrobben en wassen met water waaraan loogvrije reinigingsmiddelen zijn toegevoegd.

Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.

### Verdere informatie

*Verpakking*  
*Houdbaarheid*

10 liter.

In onaangebroken verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.

*Kleurassortiment*

Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

*Breeam*

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alpha Sanocryl gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	9 g/l



## Systemen

### Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden

De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.  
Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600

### Beton

De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuide volledig verwijderen door afborstelen.

### Baksteen

Eventuele zoutuitslag droog afborstelen.

### Gipsgebonden ondergronden

Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.

### Enigszins poederende ondergronden

Impregneren met Alpha Aquafix . Alpha Aquafix zodanig aanbrengen dat geen glanzend laagje ontstaat; in sommige gevallen kan dit bereikt worden door te verdunnen met water.

### Zuigende ondergronden

Voorstrijken met Alpha Aquafix.

### Geschilderde ondergronden

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakoplossing en goed mat schuren.  
Eventuele gebreken bijwerken.

### Afwerking

Na de voorbehandeling tweemaal behandelen met Alpha Sanocryl voor optimale schrobvastheid.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.