

ALPHAXYLAN SF

Ultra mat, hoge dekking



Kalkmatte binnenmuurverf op polysiloxaan basis



De matheid van het siloxaanbindmiddel voorkomt de directe weerkaatsing van licht, waardoor een consistente afwerking wordt bereikt, los van verschillende applicatiemethoden (zelfs bij scheerlicht).

Belangrijkste eigenschappen

Kalkmat uiterlijk
 Zeer schrobvast (Klasse 1 volgens DIN EN 13300)
 Spanningsarm

TOEPASSING

Toepassing Het behandelen van kelders, pleisterwerk, metselwerk, beton en diverse bouwplaten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Ca. 1,46 kg/dm ³ .
Glansgraad	Kalkmat.
Vaste stofgehalte	Ca. 58 gew.% = ca. 40 vol.%.
Schrobvastheidsklasse	Bestand tegen schrobben en wassen met water waaraan loogvrije reinigingsmiddelen zijn toegevoegd. Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.
Dekkracht	Goed; met airless spuitapparatuur wordt doorgaans in één bewerking een goede dekking verkregen.
Structuur	Glad.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Met kwast, roller en airless spuitapparatuur. Kwast: bij voorkeur Meesterhand Aqua (synthetisch). Roller: bij voorkeur Meesterhand muurverroller (glad werk). Meesterhand muurverfrol 8 mm (grove ondergrond). Afhankelijk van het gewenste eindresultaat: - afwerking met enigszins structuur: onverdund verwerken; - matte, gladde afwerking: verdunnen met 20-30% water. Airless spray: Hoeveelheid verdunning: 10-20% water. Spuitdruk: 160-180 bar. Spuitopening: 0,017-0,019 inch. Spuihoek: 50°. Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak. Door dit product te verspuiten wordt een goed esthetisch resultaat bereikt. Met (na)rollen kan een uitstekend esthetisch resultaat bereikt worden.
Theoretisch rendement	7-9 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Droging bij 20°C en 65% RV	Stofdroog na: ca. 1 uur. Overschilderbaar na: ca. 4 uur.
Verdunning/reiniging gereedschap	Met water.
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met dispersieverven.

SYSTEEMINFORMATIE

Onbehandelde ondergronden	Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d. Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600. Beton De op het beton aanwezige (poederende) slijmhuide volledig verwijderen door afborstelen. Baksteen Eventuele zoutuitslag droog afborstelen. Hardboard Eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren. Gipsgebonden ondergronden Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Enigszins poederende ondergronden Impregneren met Alpha Fix. Alpha Fix zodanig aanbrengen dat geen glanzend laagje ontstaat; in sommige gevallen kan dit worden bereikt door te verdunnen met terpentine. Zuigende ondergronden Voorstrijken met Alpha Aquafix.
---------------------------	--

	Nieuwe steenachtige ondergronden Na de voorbehandeling één of tweemaal behandelen met Alphaxylan SF.
	Board, gips- en spaanplaat Na de voorbehandeling: Spijkergaatjes e.d. vullen met een geschikt binnenvulmiddel. Gronden met Alphaxylan SF. Dekkend afwerken met Alphaxylan SF.
Behandelde ondergronden	Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600. Glanzende olie- en alkydharsmuurverven goed mat schuren. Eventuele gebreken bijwerken. Poederende verflagen impregneren met Alpha Fix. Gronden met Alphaxylan SF. Dekkend afwerken met Alphaxylan SF. Afwerkingsmogelijkheden Indien enigszins structuur in de afwerking gewenst is, afwerken met twee lagen Alphaxylan SF (onverdund). Voor een matte gladde afwerking, afwerken met twee verdunde lagen Alphaxylan SF (20-30% water).

MILIEU EN CERTIFICERING

BREEAM	Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/d WB:
	Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
	VOC van Alphaxylan SF gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	1 g/l

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	>100°C
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	10 liter, Wit ook in 5 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.