

## RUBBOL XD HIGH GLOSS

Extreem weerbestendig, maximaal onderhoudsvrij



Extreem weerbestendige en maximaal onderhoudsvrije hoogglans buitenlak. Tot 10 jaar bescherming.



Het alkyd bindmiddel is gemodificeerd met de gepatenteerde STAR technologie. Deze combinatie zorgt voor een extreme buitenduurzaamheid van het product.

Belangrijkste eigenschappen

- Extreem hoge duurzaamheid
- Soepele verwerking
- Bewezen bescherming tegen UV
- Optimaal glans- en kleurbehoud
- Geschikt voor 4-seizoenen onderhoud (van 0°C tot 30°C)

### TOEPASSING

Toepassing

Het aflakken van hout, metaal en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld. Rubbol XD High Gloss is door de extreem lange levensduur bij uitstek geschikt om te worden toegepast in onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk. Een kwalitatief en constructief goede ondergrond is hierbij een vereiste.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: ca. 1,15 kg/dm <sup>3</sup>
Glansgraad	Hoogglans, > 80 GU/20° (ISO 2813), 85 GU/60°
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 75 gew.% = 64 vol.%.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 45 micrometer = nat: 70 micrometer.
Vergelingsweerstand	Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren bij weinig daglicht vergelen.
Buitenduurzaamheid	Uitstekend. De onderhoudscyclus is doorgaans 8-10 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen- en buitenschilderwerk e.d.

## VERWERKINGSGEGEVENS

---

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 0-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Met kwast en roller. Kwast: bij voorkeur Meesterhand Gold. Roller: bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller (concaaf).
Theoretisch rendement	14-16 m <sup>2</sup> /liter (gebaseerd op aanbevolen laagdikte). Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Droging bij 23°C en 65% R.V.	Stofdroog na: ca. 2 uur Kleefvrij na: ca. 4 uur Overschilderbaar na: ca. 18 uur
Droging bij 5°C en 85% R.V.	Stofdroog na: ca. 4,5 uur Kleefvrij na: ca. 8 uur Overschilderbaar na: ca. 18 uur
Reiniging gereedschap	Met terpentijn.
Verdunning %	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

## SYSTEEMINFORMATIE

---

Kwaliteit van hout	Kwaliteit van hout Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").
Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	Vette houtsoorten ontvetten met Polyfilla Pro S600, kaal hout gronden met Rubbol Primer. Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370. Licht opschuren en het geheel voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol EPS, Rubbol EPS Thix of Rubbol Primer Extra. Geheel licht schuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.  Voorbehandeling porierijk hout (nieuw en bestaand) Om blaasvorming op porierijk hout te voorkomen, is het van belang om de poriën vooraf goed dicht te schilderen of met een porievuller af te dichten.
Nieuwbouw	Concept I Vanuit timmerfabriek aanleveren met een gesloten grondlaag Reinigen met Polyfilla Pro S600, specieresten e.d. verwijderen. Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370. Licht opschuren en het geheel voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol EPS, Rubbol EPS Thix of Rubbol Primer Extra. Licht opschuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.  Concept II Vanuit timmerfabriek aanleveren met een gesloten verfsysteem. Reinigen met Polyfilla Pro S600, specieresten e.d. verwijderen. Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370. Waar nodig laagdikte herstellen, geplamuurde plaatsen voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol EPS, Rubbol EPS Thix of Rubbol Primer Extra. Licht opschuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

## Bestaand schilderwerk

### Bestaand schilderwerk (herschilderbeurt)

Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600, geheel schuren.

Kale delen gronden met Rubbol Primer of Rubbol Primer Extra.

Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370.

Licht opschuren, gegronde delen en reparatieplekken voorlakken met Rubbol EPS of Rubbol Primer Extra.

Licht opschuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

### Bestaand schilderwerk (gedegen onderhoud)

Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600, geheel schuren.

Kale delen bijwerken met Rubbol Primer of Rubbol Primer Extra.

Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370.

Licht opschuren en het geheel voorlakken met Rubbol EPS, Rubbol EPS Thix of Rubbol Primer Extra.

Licht opschuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

### Voorbehandeling porierijk hout (nieuw en bestaand)

Om blaasvorming op porierijk hout te voorkomen, is het van belang om de poriën vooraf goed dicht te schilderen of met een porievuller af te dichten.

## MILIEU EN CERTIFICERING

### Biobased

Biobased conform ASTM D6866, dit product is toegewezen aan klasse 2, wat betekent 40%-60% aandeel Bio-carbon.



## VEILIGHEID EN WETGEVING

### Vlampunt

Ca. 38°C.

### VOS-EU-grenswaarde

< 300 g/liter.

### Veiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

### Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

## ARTIKELGEGEVENS

### Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.

### Verpakkingen

0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.

### Beschikbare kleuren

Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.