

Kwartshoudende, oplosmiddelvrije structuurverf voor binnen op basis van copolymeerdispersie

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Eenvoudig verwerkbaar in elke gewenste structuur
Korrelige kwartsstructuur (niet scherp)
Oplosmiddelvrij

Toepassing

Was- en schrobbaar
Afwerking van beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk, gipselementen, gipskartonplaten e.d.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, plafondborstel en rolborstel
Kwast: Bij voorkeur Meesterhand blokwitter
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand muurverroller Triple Bleu, Meesterhand muurverroller 8 mm (grove ondergrond) en Meesterhand structuurroller.
Met structuurroller opbrengen. Uittrollen tot de gewenste structuur is bereikt. Eventueel narollen met grove schuimplastic rolborstel.

Verwerkingsgegevens

Kwast, plafondborstel, rolborstel
Type verdunning: water.

Reiniging gereedschap Theoretisch rendement

Water.
4-6 m²/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt

> 100°C.

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad

Mat.

Structuur

Kwartsstructuur, waarvan de fijnheid bij de applicatie is in te stellen.

Dichtheid

Ca. 1,60 kg/dm³.

Vaste stofgehalte

Wit: ca. 60 gew.% = ca. 40 vol.%.

Droging bij 20°C/65% RV

Stofdroog na: 4 uur.

Overschilderbaar na: ca. 16 uur.

Dekvermogen

Zeer goed.

Was- en schrobvastheid

Bestand tegen schrobben en wassen met water waaraan loogvrije reinigingsmiddelen zijn toegevoegd.

Vergelingsweerstand

Vergeelt niet.

Overschilderbaarheid

Goed overschilderbaar met dispersiemuurverven.

Verdere informatie

Verpakking
Houdbaarheid
Kleurassortiment
BREEAM

10 l.
In onaangebroken verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Wit en enkele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/a WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alpha Quartz SF gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	5 g/l

Systemen

Voorbehandeling van onbehandelde ondergronden

De ondergrond ontdoen van stof, vuil e.d.
Bij beton het cementshuidje verwijderen.
Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.
Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.
Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix.

Afwerking van onbehandelde winddroge ondergronden (binnen)

Na een eventuele voorbehandeling gronden met Alpha Quartz SF.
Op te brengen hoeveelheid ca. 0,15 l/m².
Afwerken met Alpha Quartz SF.
Op te brengen hoeveelheid ca. 0,25 l/m².
Uitrollen tot de gewenste structuur is bereikt. Eventueel narollen met een grove schuimplastic roller.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.