



DIALFIX FOND AQUA

Couche de fond en phase aqueuse pour le système multicolore DIALFIX

DIALFIX FOND AQUA est la couche de fond à base de résines acryliques en dispersion requise comme couche d'accrochage pour la projection des flocons du système DIALFIX.

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI

- est la couche de fond du système **DIALFIX** dont le temps ouvert est adapté pour le collage des flocons **DIALFIX FLOCONS**.
- est en phase aqueuse et par conséquent inodore et non polluant.
- est parfaitement adapté pour être appliqué dans des espaces où l'utilisation de solvants n'est pas indiquée (hôpitaux, maisons de repos, ...).
- permet un nettoyage du matériel d'application à l'eau.

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

Les fonds doivent être propres, cohérents et secs.

Préparation du support

Supports neufs:

- Eliminer les parties qui n'adhèrent pas ou mal, ainsi que la poussière.
- Appliquer une couche de **DIALPRIM**.

Fonds peints en bon état :

- Nettoyer à l'aide de **POLYFILLA PRO S600**, dépolir les surfaces brillantes.

Fonds peints en mauvais état :

- Eliminer les parties non adhérentes.
- Ouvrir les fissures et les réparer aux produits d'assortiment **POLYFILLA PRO**.
- Appliquer sur les endroits retouchés une couche de **DIALPRIM**.
- Appliquer sur les supports peu cohérents et poudreux une couche de **DIALPRIM**.

Finition

Application du revêtement mural multicolore **DIALFIX**.

Le procédé se fait en trois étapes:

1. Appliquer sur un fond sec et cohérent une couche de **DIALFIX FOND AQUA**.
2. Dans la couche de fond fraîche appliquer les flocons de couleur **DIALFIX FLOCONS** à l'aide d'une floconneuse adaptée. Pour éviter le risque de nuages il est recommandé de floconner du bas vers le haut.
3. Après 24 heures brosser ou égrener le support pour éliminer les flocons non adhérents. Appliquer 2 couches de **DIALVERNIS SATIN** ou **SILVATANE PU ACRYL MAT, SATIN** ou **BRILLANT** jusqu'à enveloppement complet des flocons.

Remarque

Pour des teintes plus foncées, on remplacera le **DIALVERNIS SATIN** par le **SILVATANE PU ACRYL SATIN**.

MODE D'EMPLOI

Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • Sec (hors-poussières) | 1 heure |
| • Sec | 1 heure |
| • Temps ouvert | Env. 10 min |
| • Recouvrable | 6 heures |

Conditions d'application

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Température du support | Min. 3°C au-dessus du point de rosée |
| • Température ambiante | Ne pas descendre en dessous des 10°C |
| • Humidité relative | Au maximum 85% |

Application et dilution

- | | |
|---------------------|--|
| • Brosse et rouleau | Prêt à l'emploi
Fonds préparés : 1 couche suffit.
Fonds très contrastés : il peut s'avérer nécessaire d'appliquer 2 couches à 6 heures d'intervalle. |
|---------------------|--|

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau, aussitôt après usage.

COMPOSITION

- | | |
|---------------------------|---|
| • Liant | Résine acrylique |
| • Pigments | Dioxyde de titane rutile et pigments stables à la lumière et aux alcalis, carbonates et silices |
| • Solvant | Eau |
| • Extrait sec | En poids: 55 ± 2%
En volume: 42 ± 2% |
| • COV valeur limite en EU | Pour ce produit(cat A/k) : 100 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 50 g/l COV |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------|---|
| • Aspect | Mat |
| • Teintes | Blanc = Base AW |
| • Emballages | 5 L(annulation 2017) – 10 L |
| • Mise à la teinte | A l'aide de la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX |
| • Densité à 20°C | 1,30 ± 0,05 |
| • Rendement théorique | 250 gr/m ² ou env. 5 m ² /L par couche |
| • Din EN 13300 | <ul style="list-style-type: none"> • résistance à l'abrasion humide : classe 1 • opacité : classe 1 • brillant spéculaire : mat • granulométrie : fine ≤ 100µ |

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.