



GLOBAPRIM HYDRO

Couche de fond couvrante en phase aqueuse pour murs extérieurs

GLOBAPRIM HYDRO est une couche de fond couvrante et d'accrochage à base d'une résine acrylique en dispersion.

CARACTÉRISTIQUES - EMPLOI

- peut être appliqué sur des supports peu cohérents tels que béton, cimentage, briques, anciennes peintures, supports lisses, tels que béton lisse, clinkers, brique calcaire,...
- Couche de fond opacifiante.
- diminue sensiblement la porosité des supports neufs ou absorbants. Ainsi l'on obtient une base saine pour une finition avec des peintures latex ou acryliques ou des crépis décoratifs.
- est microporeux et n'empêche pas la diffusion à la vapeur d'eau des couches de finition.
- permet une préparation aisée des supports, maximalise l'adhérence et augmente la durabilité des systèmes appliqués.
- peut être appliqué sur un support déjà peint et est recouvrable par la majorité des peintures en dispersion.
- Légèrement granuleux.
- d'odeur faible.
- Insaponifiable.

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE

GLOBAPRIM HYDRO s'applique sur tous fonds extérieurs hydrauliques, sains, secs et cohérents après préparations adéquates en fonction du support à traiter. Salpêtre et salissures seront éliminés par brossage avec une brosse dure.

Préparation du support

Laitance et salpêtre

- Brosser à sec à la brosse dure

Supports caractérisés par la présence des dépôts verts, algues ou champignons

- Traitement au **POLYFILLA PRO S630**, laisser agir minimum 24 heures (si nécessaire
- répéter le traitement). Brosser à sec de manière à éliminer les éventuels résidus de verdure, de moisissures et d'algues.
- Il n'est pas nécessaire de rincer, ce qui prolongera l'effet.

Supports neufs, poreux ou peu cohérents et béton cellulaire

- Dépoussiérer et appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDRO**.

Anciens supports peints

- Des anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX**
- Rénovation : éliminer les particules non adhérentes, laver les anciennes couches, dépolir et dépoussiérer, appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDRO**

Murs traités avec du lait de chaux

- Brosser et appliquer 1 à 2 couches de **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX** selon l'épaisseur.

Peintures écaillées

- Gratter et brosser avant d'appliquer du **GLOBAPRIM HYDRO**

Finition

- Le **GLOBAPRIM HYDRO** peut être recouvert par des peintures en dispersion et des crépis.

Remarque

Pour fixer des fonds poudreux utiliser le **GLOBAPRIM HYDROFIX** ou **GLOBAPRIM FIX**.

MODE D'EMPLOI**Temps de séchage à 20°C et 60% H.R.**

- Sec 1 heure
- Recouvrable 5 heures

Conditions d'application

- Température du support Min. 10°C
- Température ambiante Min. 10°C
- Humidité relative Max. 75 %

Application et dilution

- Brosse et rouleau Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau

COMPOSITION

- Liants Copolymères acryliques
- Pigments Dioxyde de titane et charges minérales
- Solvant Eau
- Extrait sec En poids: 60 ± 2% En volume: 40 ± 3%
- COV valeur limite en EU Pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 6 g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Mat et granuleux
- Teintes Blanc
- Emballage 5 L – 10 L
- Mise à la teinte Par l'intermédiaire de la machine à teinter TRIMETAL ACOMIX
- Densité à 20°C 1,44 ± 0,05
- Rendement théorique 6 à 8 m²/l selon la rugosité et la porosité du support
- Valeurs physiques selon DIN EN 1062 G3E2S1V1A0C0
 - Brillance G₃ mat
 - Épaisseur E₂ (± 50 à 66 µm par couche sèche = ± 125 à 166 µm par couche humide)
 - Granulométrie S₁ fin < 100 µm
 - Perméabilité à la vapeur d'eau V₁ haut
 - Coefficient de pénétration de l'eau n/a
 - Résistance à la diffusion CO₂ µdCO₂ > 50 m

STOCKAGE

Conserver de préférence à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. Au moins 12 mois dans des conditions mentionnées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

10-2023 | TFT0810-1

2|2

Akzo Nobel Paints Belgium

Trimetal

PB 80

1800 Vilvoorde

<http://www.trimetal.be/fr>