



ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1

AkzoNobel



Peinture murale mate super opacifiante en phase aqueuse,
classe 1-1, pour l'intérieur

- ✓ Résistance à l'abrasion humide classe 1
- ✓ Opacité classe 1
- ✓ Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless
- ✓ Développé pour les grands chantiers



Description du produit: propriétés et utilisation

ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1 est une peinture mate sans solvant en phase aqueuse pour murs et plafonds à bases de résines d'acétate de polyvinyle, résistance à l'abrasion humide classe 1 - opacité classe 1, pour intérieur.

- La peinture idéale pour les grands chantiers, compte tenu de son rapport qualité/prix optimal
- **Opacité classe 1** selon la norme DIN EN 13300
- **Résistance au frottement humide classe 1** selon la norme DIN EN 13300
- Application à la brosse, **au rouleau ou au pistolet airless**
- Convient pour la finition de supports neufs ou déjà peints tels que les mortiers hydrauliques, le béton, les couches de plâtre, les plaques de plâtre et les produits dérivés du bois tels que les panneaux d'aggloméré, hard- ou softboard, les panneaux de fibres et autres. Convient également comme couche de finition sur les revêtements murals en fibres de verre.
- **Système à un pot ou multicouche** : peut être utilisé comme couche de fond et/ou comme couche intermédiaire et/ou comme couche de finition.

Mode d'emploi du produit

Temps de séchage à 20°C et 60 % H.R.

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Sec (hors-poussières) | 1 heure |
| • Sec | 1 heure |
| • Recouvrable | 4 heures |

Conditions d'application

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Température du support | Min. 10°C |
| • Température ambiante | Min. 10°C – max. 30°C |
| • Humidité relative | Max. 80 % |

Application et dilution

- | | |
|---------------------|---|
| • Brosse et rouleau | Prêt à l'emploi, ne pas diluer. |
| • Pistolet airless | Ne pas diluer. Si nécessaire diluer légèrement. |
| | Pression : 120 – 160 bar |
| | Gicleur prénébulation : 0,015 – 0,017 inch |
| | Angle de pulvérisation : 40° – 60° |
| | Avec de l'eau, aussitôt après usage. |

Nettoyage du matériel

Supports et systèmes de peinture

ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1 peut être appliqué sur tous les supports intacts, secs et cohérents.

Prétraitement du support

Supports non peints, supports minéraux intérieurs :

- Béton, béton cellulaire, maçonnerie, plafonnage, plaques de plâtre (gyproc) : 1ère couche de **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** éventuellement diluée à 5-10 % ou une couche de **ROLLPRIM** ou **TRIMETAL PRIMER** ou **DIALPRIM** ou **MAGNAPRIM** ou **MAGNAPRIM FIX**, éventuellement diluée à 5-10 % avec de l'eau.
- Supports farinants | poudreux : appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDROFIX**.
- Bois et dérivés du bois : une couche de **MAGNAPRIM ISOL** ou **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** ou **PERMACRYL XR PRIMER** ou **PERMACRYL OMNIPRIMER**.

Supports peints en bon état :

- Mater les surfaces brillantes et laver à l'aide de **POLYFILLA PRO S600**.

Supports peints en mauvais état :

- Eliminer les parties qui adhèrent mal, si nécessaire réparer à l'aide de **POLYFILLA PRO X100**.
- Les parties réparées prétraiter avec une couche de **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** éventuellement diluée à 5-10 % ou une couche de **ROLLPRIM** ou **TRIMETAL PRIMER** ou **DIALPRIM** ou **MAGNAPRIM** ou **MAGNAPRIM FIX**, éventuellement diluée à 5-10 % avec de l'eau.
- Supports non cohérents et/ou fort absorbants : appliquer une couche de **GLOBAPRIM HYDROFIX**.

Finition

- Appliquer 1 ou 2 couches de **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** jusqu'à opacité parfaite.
- Remarque : des supports contenant des substances solubles dans l'eau telle que la suie, la nicotine, les colorants à l'aniline, ...
 - Ou isoler localement avec du **POLYFILLA PRO S200** - recouvrable après 20 minutes.
 - Ou isoler le tout avec 1 ou 2 couches non diluées de **DIALPRIM** ou **MAGNATEX ISOTOP SF** ou **MAGNAPRIM ISOL**. Pour un effet isolant optimal, attendez 24 heures avant de repeindre.
- Remarque : les pièces avec des valeurs d'humidité élevées telles que les salles de bains ou les sanitaires
le produit **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** ne convient pas aux locaux présentant en permanence ou très régulièrement des taux d'humidité élevés.

Composition

- | | |
|---------------------------|---|
| • Liant(s) | Acétate de polyvinyle |
| • Pigment(s) | Dioxyde de titane et charges naturelles |
| • Solvant | Eau |
| • Teneur en matière sèche | En poids : $59 \pm 2 \%$
En volume : $40 \pm 2 \%$ |
| • COV Valeur limite en UE | Pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum. 1 g/l de COV. |

Caractéristiques techniques

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Aspect | Mat (moins que 3 GU @ 60° et moins que 2 GU @ 85° selon ISO 2813) |
| • Teintes | Blanc (001), RAL 9010, Noir (999) + 1 base : AW |
| • Mise à la teinte | A l'aide de la machine à teinter Trimetal ACOMIX |
| • Emballages | 10L |
| • Densité à 20°C | $1,45 \pm 0,05$ |
| • Rendement théorique | 8-10 m ² /l par couche selon la rugosité et la porosité du substrat |
| • Din EN 13300 | Résistance à l'abrasion humide : classe 1
Opacité : Classe 1
Brillant spéculaire : très mat
granulométrie : fin $\leq 100\mu$ |
| • Émission dans l'air intérieur | A+ (sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions)) |

Stockage & durée de conservation & utilisation responsable de la peinture selon IVP

Conserver à l'abri du gel et à l'abri dans son emballage d'origine et non ouvert, à une température comprise entre 5°C et 35°C. Durée de conservation minimale de 12 mois aux conditions énumérées.

[IVP - utilisation responsable de la peinture ?](#)

Hygiène et sécurité

Consultez notre fiche de sécurité du produit. Si vous n'en avez pas, il vous sera envoyé sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.



Vous cherchez plus d'informations ou des conseils techniques ?
Contactez le service d'assistance technique Trimetal, nous serons heureux de vous aider !

Tél. 02 254 25 00
trimetal.be