



DIALPRIM

Isolerende wit aangekleurde multifunctionele hechtingsprimer op waterbasis

DIALPRIM is een isolerende wit aangekleurde multifunctionele hechtingsprimer voor nieuwe of oude ondergronden.



EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken zoals nicotine, roet, inkt, enz.
- kan weekmakers isoleren/blokkeren.
- voorkomt het verschijnen van dofte en glanzende vlekken in de afwerking.
- fixeert oude poederende bepleistering en egaliseert het verschil in absorptie van nieuwe ondergronden.
- een watergedragen primer die opacificeert en de hechting van de afwerkingslagen bevordert.
- heeft een etsende werking en is daardoor tevens als hechtprimer te gebruiken op gladde gesloten ondergronden zoals geglaazuurde tegels, harde kunststoffen, oude laklagen,...
- IAQ of emissie binnenluchtkwaliteit: klasse A+
- watergedragen en reukarm.
- Waterdampdoorlatend
- onverzeepbaar

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

wordt binnen toegepast op bepleistering, cement, beton en op oude intacte verflagen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuwe ondergronden

- Niet coherente of licht poederende ondergronden: 1 laag DIALPRIM verdund met max. 10% water, aanbrengen.
- Aanwezigheid van wateroplosbare vlekken: behandelen met DIALPRIM onverdund en een wachttijd van 15 uur respecteren alvorens verder af te werken.
- Sterk zuigende ondergronden (b.v. gipskartonbeplating): 1 laag DIALPRIM verdund met max. 10% water, aanbrengen.

Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met POLYFILLA PRO S600 of ammoniakhoudend water.
- 1 laag DIALPRIM onverdund aanbrengen.

Afwerking

- Afschilderen met verf naar keuze tot dekking.

Belangrijke opmerkingen

- Voor het isoleren van in water oplosbare vlekken mag DIALPRIM nooit verdund worden.
- Voor het isoleren van in wateroplosbare vlekken moet de droogtijd van 15 uur alvorens te overschilderen en de omgevingstemperatuur van 10°C gerespecteerd te worden.
- DIALPRIM heeft een lage PH en is licht zurig waardoor het product niet met andere dispersieverven kan of mag vermengd

worden.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- | | |
|--------------------|---------|
| • Stofdroog | ± 2uur |
| • Droog | ± 4 uur |
| • Overschilderbaar | 15 uur |

Verwerkingsvoorwaarden

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 10°C |
| • Omgevingstemperatuur | Min. 10°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 75% |

Verwerking en verdunning

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • Borstel en rol | Gebruiksklaar |
| o Op poreuze ondergronden | verdunnen met 5-10% water. |

Reiniging materiaal

Water

SAMENSTELLING

- | | |
|----------------------|---|
| • Bindmiddel(en) | Kationisch acrylaat bindmiddel |
| • Pigment(en) | Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen |
| • Oplosmiddel | Water |
| • Droge stofgehalte | In gewicht: 47 ± 2% In volume: 35 ± 2% |
| • VOS-EU grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).
Dit product bevat max. 10 g/l VOS . |

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- | | |
|------------------------------|--|
| • Aspect | Fluweelachtig(5 GU bij 60° en 10 GU bij 85°) |
| • Kleur | Wit |
| • Bijkleuren | Kan niet willekeurig worden bijgekleurd. |
| • Verpakkingen | 1L – 5L |
| • Densiteit bij 20°C | 1,23 ± 0,05 |
| • Theoretisch rendement | ± 10 m²/l per laag naargelang de ruwheid en de absorptie van de ondergrond |
| • Emissie binnenluchtklimaat | A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie)) |

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Ten minste 24 maanden houdbaar bij vermelde condities.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.