



GLOBAPRIM HYDROFIX

Kleurloze hechtprimer en fixeermiddel voor buitenmuren en binnenmuren

GLOBAPRIM HYDROFIX is een watergedragen kleurloze fixerende drenklaag en hechtprimer op basis van een fijne acrylaatemulsie, overschilderbaar met de meeste dispersieverven.

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- wordt aangebracht op weinig coherente cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven enz.
- vermindert gevoelig de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden. Hierdoor wordt een gezonde basis verkregen voor een afwerking met latex, acrylaat of sierpleisters.
- stabiliseert oude, poederende ondergronden, waardoor de toepassing van dispersieverven mogelijk is
- is microporeus en ondersteunt de ademende eigenschappen van de eindlagen.
- verzekert een gemakkelijke voorbehandeling, verhoogt de hechting aan het oppervlak en verlengt de levensduur van het verfsysteem.
- kan ook worden toegepast als kleurloze afwerking op onbehandelde bakstenen, voegwerk, cementering, etc. ... om deze stofvrij te maken.
- Oplosmiddelvrij en weekmakervrij.
- Optimaal indringend vermogen.
- Reukarm.
- Onverzeepbaar.

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

GLOBAPRIM HYDROFIX steeds toepassen op stofvrije, droge, coherente ondergrond, zonder vetten of oliën. Slikhuid, vuil en salpeter verwijderen met een harde borstel.

De voorbehandeling aanpassen aan de natuur van de ondergrond om een goede hechting te bekomen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Slikhuid en salpeter/zoutuitslag

- Slikhuid en salpeter/zoutuitslag droog wegborstelen met een harde borstel.

Ondergronden met mos-, algen-, of schimmelaangroei

- Indien aanwezig: groene aanslag, algen en schimmels zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met **POLYFILLA PRO S630**; 24 uur laten inwerken, (desnoods de behandeling herhalen). Droog afborstelen zodat eventuele restanten van groene aanslag, schimmels en algen verwijderd worden.
- Naspoelen is niet vereist, wat voor een verlengde werking zorgt.
- Op blote delen en/of poreuze en/of verpoederende (te controleren na reiniging) ondergrond: aanbrengen van een laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.

Nieuwe, zuigende of niet coherente ondergronden

- Stofvrij maken en 1 laag **GLOBAPRIM HYDROFIX** aanbrengen.

Oude geschilderde ondergronden

- Oude, poederende ondergronden: borstelen en fixeren met 1 laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**
- Renovatie: alle loshangende delen verwijderen, oude lagen reinigen, ontglanzen en stofvrij maken. Aanbrengen van een grondlaag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.

Kalkrijke of kalkhoudende ondergronden

- Borstelen, daarna stabiliseren met 1-2 lagen **GLOBAPRIM HYDROFIX** volgens de dikte.

Afbladderende verven

- Afkrabben en borstelen vooraleer **GLOBAPRIM HYDROFIX** toe te passen.

Afwerking

- **GLOBAPRIM HYDROFIX** mag overschilderd worden met alle gangbare dispersieverven of sierpleisters.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur.
- Overschilderbaar 6 uur.

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Gebruiksklaar voor rechthoekige borstel: nooit verdunnen.

Reiniging materiaal

Water

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Fijne acrylaatemulsie
- Pigment(en) geen
- Oplosmiddel water
- Droge stofgehalte In gewicht: 7 ± 2% In volume: 8 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h): 30 g/L VOS.
Dit product bevat 0 g/L VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Transparant
- Kleur Kleurloos. In de bus melkachtig wit.
- Bijkleuren Af te raden
- Verpakkingen 5 L – 10 L
- Densiteit bij 20°C 0,98 ± 0,05
- Theoretisch rendement 8 à 12 m²/l afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.
- Bouwfysische waarden volgens DIN EN 1062 G3E1S1V1A0C0
 - Glans(spiegelende reflectie) G₃ onzichtbaar
 - Laagdikte E₁
 - Korrelgrootte S₁ fijn < 100 µm
 - Waterdampdoorlatendheid V₁ hoog
 - Waterdoorlatendheid n/a
 - Diffusieweerstand tegen CO₂ n/a-

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. in onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.