



ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1

AkzoNobel



Hoogdekkende matte watergedragen muurverf, klasse 1-1, voor binnen

- ✓ Natte schrobvastheid klasse 1
- ✓ Dekkracht klasse 1
- ✓ Applicatie met borstel, rol en/of airless
- ✓ Ontwikkeld voor grote werven



Productomschrijving : eigenschappen en gebruik

ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1 is een oplosmiddelvrije matte watergedragen muur- en plafondverf, op basis van polyvinylacetaat harsen, natte schrobvastheid klasse 1 – dekkkracht klasse 1, voor binnen.

- De ideale verf voor grote werven, gezien zijn optimale prijs/kwaliteit verhouding
- **Dekkracht klasse 1** volgens DIN EN 13300
- **Natte schrobvastheid klasse 1** volgens DIN EN 13300
- Applicatie met **borstel, rol en/of airless**
- Geschikt voor de afwerking van nieuwe en reeds geschilderde ondergronden zoals hydraulische mortels, beton, pleisterlagen, gipsplaat en houtaanverwante producten zoals spaanderplaat, hard- of zachtboard, vezelplaten en dergelijke. Is tevens geschikt als afwerklaag op glasweefsel.
- **Één-pot-systeem:** inzetbaar als grondlaag en/of als tussenlaag en/of als eindlaag

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- | | |
|--------------------|-------|
| • Stofdroog | 1 uur |
| • Droog | 1 uur |
| • Overschilderbaar | 4 uur |

Verwerkingsvoorwaarden

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 10°C |
| • Omgevingstemperatuur | Min. 10°C – max. 30°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 80% |

Verwerking en verdunning

- | | |
|-------------------|--|
| • Borstel en rol | Onverdund |
| • Airless Pistool | Onverdund. Met water verdunnen indien nodig.
druk: 120 - 160 bar
spuittip met voorverneveling : 0,015 – 0,017 inch
spuithoek : 40° - 60 ° |

Reiniging materiaal

Water, bij voorkeur onmiddellijk na gebruik

Ondergronden & verfsystemen

ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1 kan worden toegepast op alle intacte, droge en coherente ondergronden.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderde, minerale ondergronden binnen:

- Beton, cellenbeton, metselwerk, pleisterwerk en/of gipskartonplaten (gyproc): 1e laag **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** eventueel 5-10% verdund of een laag **ROLLPRIM** of **TRIMETAL PRIMER** of **DIALPRIM** of **MAGNAPRIM** of **MAGNAPRIM FIX**, eventueel 5-10% verdund met water.
- Poederende ondergronden: 1e laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.
- Hout en houtderivaten: 1 grondlaag **MAGNAPRIM ISOL** of **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** of **PERMACRYL XR PRIMER** of **PERMACRYL OMNIPRIMER**.

Geschilderde ondergronden in goede staat:

- Glanzende vlakken mat schuren en vervolgens reinigen met **POLYFILLA PRO S600**.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren m.b.v. **POLYFILLA PRO X100**;
- De herstelde delen gronden met een laag **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** eventueel 5-10% verdund of een laag **ROLLPRIM** of **TRIMETAL PRIMER** of **DIALPRIM** of **MAGNAPRIM** of **MAGNAPRIM FIX**, eventueel 5-10% verdund met water.
- Op weinig coherente en sterk zuigende ondergronden een laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.

Afwerking

- Afschilderen met 1 of 2 lagen **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** tot perfecte dekking.
- Opmerking : ondergronden die wateroplosbare bestanddelen bevatten zoals roet, nicotine, aniline kleurstoffen, ...
 - Of lokaal isoleren met **POLYFILLA PRO S200** – overschilderbaar na 20 minuten.
 - Of het geheel isoleren met 1 of 2 onverdunde lagen **DIALPRIM** of **MAGNATEX ISOTOP** of **MAGNAPRIM ISOL**. Voor een optimaal isolerend effect te bekomen telkens 24 uur wachten om te overschilderen.
- Opmerking : ruimtes met hoge vochtwaarden zoals badkamers of sanitaire ruimtes het product **ROLLACRYL SUPER LATEX MAT S1** is niet geschikt voor ruimtes met permanent of heel regelmatig hoge vochtwaarden

Samenstelling

- | | |
|----------------------|---|
| • Bindmiddel(en) | Polyvinylacetaat |
| • Pigment(en) | Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen |
| • Oplosmiddel | Water |
| • Droge stofgehalte | In gewicht: $59 \pm 2\%$
In volume: $40 \pm 2\%$ |
| • VOS-EU grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS. |

Technische eigenschappen

- | | |
|------------------------------|---|
| • Aspect | Mat (minder dan 3 GU @60° en minder dan 2 GU @ 85° volgens ISO 2813) |
| • Kleur | Wit (001), RAL 9010, Zwart (999) + 1 basis: AW |
| • Bijkleuren | Via de Trimetal ACOMIX kleurenmengmachine |
| • Verpakkingen | 10L |
| • Densiteit bij 20°C | $1,45 \pm 0,05$ |
| • Theoretisch rendement | 8-10 m ² /l per laag afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond |
| • Din EN 13300 | natte slijtvastheid : klasse 1
dekkend vermogen : klasse 1
glansgraad : zeer mat
korrelgrootte : $\text{fijn} \leq 100\mu$ |
| • Emissie binnenluchtklimaat | A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie) |

Stockage & houdbaarheid & verantwoord verfgebruik volgens IVP

Vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Minimum 12 maanden houdbaar bij vermelde condities.

[IVP - verantwoord verfgebruik?](#)

Hygiëne & veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.



Op zoek naar meer info of technisch advies?

Neem contact op met de technische helpdesk van Trimetal, we helpen je graag verder!

02 254 25 00

trimetal.be

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.

Akzo Nobel Paints Belgium - Trimetal
PB 80, 1800 Vilvoorde
02 254 25 00
www.trimetal.be